

الاسمنت**يتبع الروابط المعدنية المائية:****2- الاسمنت:**

يعتبر الاسمنت أهم مادة رابطة مائية، يستعمل بشكل واسع في تحضير البeton، والبيتون المسلح، والمونة الاسمنتية (في الورشات، والأبنية السكنية، والأبنية مسبقة الصنع، والمنشآت المائية، والطرق والمطارات). ويمكن تعريفه على أنه: رابطة معدنية مائية، يمكنه التصلب في الهواء والماء معاً، نحصل عليه من طحن المزيج الناتج عن شوي الأحجار الكلسية والغضار.

الاسمنت البورتلاندي:


وهو عبارة عن مسحوق رمادي اللون، يمكنه التصلب في الماء والهواء، وقد أطلق عليه اسم البورتلاندي بسبب التشابه الكبير بين الاسمنت بعد تصلبه، والأحجار الرمادية المنتشرة في جزيرة "بورتلاند" على السواحل البريطانية، وهو يلعب دوراً أساسياً في مجالات البناء الحديثة، ويعتبر أكثر الأنواع استخداماً كونه الأفضل والأكثر اقتصادياً، يستخدم في المنشآت العادية حيث لا ضرورة لمواصفات خاصة كالمقاومة للمواد الكيماوية - سرعة التصلب - سرعة التماسك العالية - ألوان خاصة.

انتاج الاسمنت:

تختلف صفات الاسمنت وتركيبه الكيميائي والميئري بحسب اختلاف المواد الخام الداخلة في تركيبه، واختلاف التكنولوجيا المستخدمة في صناعته.

ان معرفة التركيب الميئري يساعد في معرفة الصفات الفيزيائية، والميكانيكية الرئيسية للأسمنت، وفي تصميم الاسمنت للبيتون بحسب الظروف الاستثمارية له.

يتم الحصول على الاسمنت البورتلاندي من شوي مزيج **الأحجار الكلسية والغضار**، بحيث يضمن تشكيل سيليكات الكلسيوم في المادة المشوهة، والتي تسمى **بالكلينكر**، وهو على شكل حبيبات يصل قطرها إلى (40 mm)، ومن ثم يتم طحنه إلى بودرة ويضاف إليها الجبس للحصول على الاسمنت.

**العمليات التكنولوجية في انتاج الاسمنت:**

تحضير المواد الخام - تحضير المزيج - شوي المزيج - طحن الكلينكر مع المواد المضافة للحصول على مسحوق ناعم.

تقييم جودة الكلينكر:

تتعلق جودة الكلينكر بتركيبه الكيميائي والميئرالي، حيث يجب أن تتالف المواد الخام للأسمنت من كربونات الكالسيوم بنسبة 75%， ومن المادة الغضارية بنسبة 25%， ولا توجد في الطبيعة صخور طبيعية تحوي هذه النسب إلا ما ندر، ولهذا يعمد إلى خلط المواد الخام الحاوية على مختلف الأكاسيد، أو إضافة بعض المواد الخام الحاوية على أكاسيد معينة بنسبة عالية.

تتألف الأحجار الكلسية بشكل رئيسي من كربونات الكالسيوم CaCO_3 .

ويتألف **الغضار** من عدة أكاسيد معدنية تحتوي بشكل رئيسي على ثلاثة أكاسيد أساسية وهي:
أكسيد السيليسيوم، أكسيد الألمنيوم، أكسيد الحديد.

وبعملية الشوي يتطاير ثاني أكسيد الكربون، وتشكل أربعة مينرات رئيسية في الكلينكر وهي:

جدول(1): المينرات الرئيسية في الكلينكر

الصيغة الكيميائية	الاختصار	اسم الميئرال	% مجاله النظامي
$3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_3S	سيليكات ثلاثية الكالسيوم (Alite)	57 (37-65)
$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_2S	سيليكات ثنائية الكالسيوم (Belite)	16 (10-37)
$3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	C_3A	الومينات ثلاثية الكالسيوم (Alominate)	9 (5-15)
$4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	C_4AF	الومينات الحديد رباعية الكالسيوم (Ferrite)	10 (6-18)

حيث تستخدم الاختصارات التالية: CaO : C, SiO_2 : S, Fe_2O_3 : F, Al_2O_3 : A, H_2O : H. عدا عن هذه المينرات الرئيسية يمكن أن يتواجد في الكلينكر **أكاسيد** حرة غير متحدة وهي ضارة، مثل: أكسيد الكالسيوم الحر (**CaO**)، أكسيد المغنيزيوم (**MgO**)، وأكسيد البوتاسيوم (**K_2\text{O}**)، وأكسيد الصوديوم (**Na_2\text{O}**)، وجود مثل هذه الأكاسيد يخفض من جودة الأسمنت.

يجب ألا يحتوي الكلينكر على **أكسيد الكالسيوم الحر (CaO)**، حيث أنه مثل أكسيد المغنيزيوم (**MgO**) المشوي بدرجة حرارة 1500°C ، ينطفيء ببطء شديد مع ازدياد في حجمه مما يتسبب في تشوه البeton المتصلب.

دور الجبس (gypsum) في تنظيم بداية ونهاية تجمد الأسمنت:

يتميز الكلينكر المطحون الصافي ببداية سريعة للأخذ حوالي (3-5) دقيقة، لذا عملياً لا يمكن استعماله لوحدة من دون إضافة **مواد تؤخر زمن بداية الأخذ مثل الجبس**، حيث يضاف بنسبة 1.5-3.5% من وزن **الكلينكر**، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 5%， حيث يتفاعل الجبس مع الومينات الكالسيوم المائية ويتشكل ملح لا ينحل بالماء، لذا يجب أن تكون نسبة الجبس المضافة متناسبة مع كمية (C_3A) الموجودة في الكلينكر، بحيث لا تقل عن 1.5% من **وزن الكلينكر**، ولا تزيد على 3.5%.

إن الاسمنت الحاوي على هذه النسبة من الجبس يكون فيه بداية الأخذ لا تقل عن (45) دقيقة، ونهاية الأخذ لا تزيد على (12) ساعة ابتداء من لحظة خلط الماء مع الاسمنت.

تصلب الاسمنت البورتلاندي وتشكل بنيته:

بمزج الاسمنت مع الماء تتشكل عجينة اسمنتية لدنة صمغية، تتكتف تدريجياً وتحول إلى الحالة الصلبة. توجد عدة نظريات تشرح نظرية التصلب، منها نظيرية بابكوف وبحسبها يقسم تصلب الاسمنت إلى ثلاثة مراحل:

1) الانحلال.

2) التميه والتحول إلى البنية الغروية، (العنصر المسؤول عن تشكيل المادة الغروية هو (CaO)

3) التبلور ثم التصلب.


فبعد خلط الاسمنت مع الماء يحدث تأثير معقد فيزيائي كيميائي متبدال:

- ففي البداية تتحلل مينرالات الكلينكر من سطح حبات الاسمنت حتى يتشكل محلول مشبع.
- ثم باتحاد الماء مع المينرالات تتشكل اتحادات مائية عالية التبعثر الغروي، وبالوقت ذاته يحدث اخذ للاسمنت (تصلب).
- وفي المرحلة الأخيرة تحدث عمليات إعادة تبلور جزيئات المواد المتشكلة ذات الأبعاد الغروية إلى جزيئات أكبر، يصاحبه تصلب العجينة الاسمنتية وزيادة م坦تها.

إن تفاعل مينرالات الكلينكر مع الماء يكون بالشكل التالي:



تختلف سرعة تفاعل المينرالات مع الماء، أسرعها هو تفاعل (C₃A) مع الماء، ثم (C₄AF)، ثم (C₃S)، وأبطأها هو تفاعل (C₂S)، انظر الشكل المجاور.




تؤثر سرعة تميه مينرالات الكلينكر على سرعة تصلبها.

إن C₃A هو أول مينرال يدخل في تفاعل الاماهمه، ويكون في الدقائق الأولى كتللة صلبة (لأن الألمنيوم هو العنصر الأكثر نشاطاً)، لذا نعمد إلى زيادة نسبته في حال أردنا الحصول على اسمنت سريع الأخذ، وأما إذا أردنا تفاعلات متأخرة فإننا نزيد من نسبة C₂S.

نلاحظ من الشكل المجاور أنه لو أردنا اسمنت مقاومته المبكرة كبيرة فإننا نأخذ قيمة C₃S كبيرة أي اسمنت آليتي، أما إذا أردنا الحصول على م坦ة عالية بوقت متأخر نستعمل اسمنت بيليتي C₂S. يمكن صنع الاسمنت من دون اضافات، أو مع اضافة مواد فعالة بنسبة تصل إلى (15%) من وزن الاسمنت.

دور المواد الفعالة المائية هو منع تأثير الماء على الحجر الاسمنتي.

تحتوي المواد الفعالة المائية على أكسيد السيليسيوم (SiO_2) في الحالة غير المتبلورة، لذا فهو يتفاعل مع ماءات الكالسيوم $\text{Ca}(\text{OH})_2$ الناتجة من تميه C_3S ، وتشكل سيليكات الكالسيوم المائية (C-S-H) التي لا تتحل في الماء، وبالتالي تعمل على رفع مقاومة البيتون ضد الماء. أي:



عيار الاسمنت :

يعرف عيار الاسمنت على أنه **كمية الاسمنت الازمة لصنع متر مكعب واحد من الخرسانة**، ويتم تحديد عيار الاسمنت في تصميم الخلطات البيتونية من أجل الحصول على المقاومة المطلوبة، كما سندرس لاحقاً في تصميم الخلطات البيتونية.

تأثير عيار الاسمنت على خصائص الخرسانة الطازجة والمتصلبة :

1- تزداد **درجة تشغيل** الخلطة الطازجة مع زيادة عيار الاسمنت، لأن ذلك يزيد من حجم العجينة الاسمنتية والتي تعطي الحجم الطرفي للخلطة .

2- يزداد **الوزن الحجمي** للخلطة تبعاً لعيار الاسمنت، ويعطي قيمته العظمى من أجل عيار للاسمnt بين $300-400 \text{ Kg/m}^3$.

اذا كان $C < 300$ ، تصبح العجينة الاسمنتية غير كافية لملء الفراغات بين الحصوبيات، مما يزيد من نسبة الفراغات ويقلل الوزن الحجمي للخلطة.

واذا كانت $C > 400$ ، يزداد حجم العجينة الاسمنتية على حساب حجم الحصوبيات، وبما أن الوزن النوعي الكلي للعجينة الاسمنتية أقل من الوزن النوعي للحصوبيات، فهذا يقلل الوزن الحجمي للخلطة البيتونية .

3- تزداد **مقاومة الخلطة على الضغط** تبعاً لعيار الاسمنت الى حد معين $300-400 \text{ Kg/m}^3$ حيث تثبت المقاومة بعدها.

إن زيادة عيار الاسمنت يزيد السطح النوعي، مما يسبب زيادة كمية الماء وبالتالي نقصان المقاومة، اضافة الى أن زيادة عيار الاسمنت يسبب زيادة العجينة الاسمنتية والتي تقلل من ارتكاز الحصوبيات على بعضها البعض، وتقطع الاستناد بينها، مما يقلل من مقاومة الخلطة.

أما نقصان عيار الاسمنت فيقلل من حجم العجينة الاسمنتية، وتصبح غير كافية لملء الفراغات بين الحصوبيات، مما يسبب زيادة نسبة الفراغات، وبالتالي انخفاض مقاومة الخلطة البيتونية .

4- تزداد **تشوهات التقلص والتلوثات** (المرنة - اللزجة - اللدنة) للبيتون كلما زاد عيار الاسمنت.

يبين الجدولين (10-4)، و(11-4) من الكود السوري لعام 2012 الطبعة 4، العلاقة بين عيار الاسمنت (كمية الاسمنت بال- Kg اللازمة لانتاج 1 m^3 خرسانة)، وبين **جودة الخرسانة** (مقاومتها المميزة على الضغط f_c بعد عمر 28 يوم لعينات اسطوانية قياسية $(150\Phi * 300) \text{ mm}$)

الجدول (٤ - ١) : مقاومة الضغط المميزة المحتملة في حالة الخرسانة المراقبة بشكل دقيق

450*			400		350	300	كمية الأسمنت kg/m ³	
C45 C40 C35			C30	C25	C20	C18	درجة جودة الاسطوانة	
45	40	35	30	25	20	18	MPa	المقاومة الاسطوانية
450	400	350	300	250	200	180	kgf/cm ²	f'c المميزة المحتملة

الجدول (٤ - ٢) : مقاومة الضغط المميزة المحتملة في حالة الخرسانة غير المراقبة بشكل دقيق

450*	400	350	300	250	200	150	100	كمية الأسمنت kg/m ³
C25	C20	C18	C15	C12	C10	C8	C5	درجة جودة الخرسانة
25	20	18	15	12	10	8	5	المقاومة الاسطوانية
250	200	180	180	120	100	80	50	f'c المميزة المحتملة
خرسانة مسلحة			خرسانة عادية		نطافة تحت الأسسات	ردم	مجال الاستعمال	

* مع ضرورة إضافة ملدنات عالية الجودة super plasticizer وسيليكا فيوم silica fume.

ماركة الأسمنت:

تعرف ماركة الأسمنت على أنها حد المثانة على الضغط بعمر 28 يوم، لعينات مكعبية من المونة الاسمنتية النظامية بواحدة MPa، والتي تتكون وفق المواصفة الأوروبية (EN 196-1) من (1:3:0.5)، أي: (1) اسمنت، و3 رمل كوارتزي قاسي، و0.5 ماء)، وبناءً عليها يتم تصنيف الأسمنت إلى 3 (emarkat) وهي: 32.5, 42.5, 52.5 ، كما هو مبين في الجدول التالي:

Strength class صنف المقاومة (رتبة الأسمنت)	Compressive strength MPa			
	Early strength المقاومة المبكرة		Standard strength المقاومة القياسية	
	2 days يومان	7 days سبعة أيام	28 days ثمان وعشرون يوماً	
32.5L	-	≥12.0	≥32.5	≤52.5
32.5N	-	≥16.0		
32.5R	10.0≥	-	≥42.5	≤62.5
42.5L	-	≥16.0		
42.5N	10.0≥	-		
42.5R	≥20.0	-	≥52.5	-
52.5L	≥10.0	-		
52.5N	≥20.0	-		
52.5R	≥30.0	-		

حيث: L: اسمنت ذو مقاومة ابتدائية منخفضة، N: اسمنت ذو مقاومة ابتدائية عادية، R: اسمنت ذو مقاومة ابتدائية عالية.

العوامل المؤثرة على مقاومة الاسمنت على الضغط:

هناك عدة عوامل من أهمها:

- 1- تركيب الاسمنت: بزيادة C_3S تزداد المقاومة المبكرة، وبزيادة C_2S تنخفض المقاومة المبكرة.
- 2- نوعية الاسمنت : طردية (بزيادتها تزداد المقاومة).
- 3- درجات الحرارة والرطوبة: تأثير درجات الحرارة عكسي، وتأثير الرطوبة طردي.
- 4- نسبة الماء / الاسمنت: عكسية (بزيادتها تقل المقاومة).
- 5- نسبة الرمل: عكسية.

أنواع الاسمنت البورتلاندي :

1- حسب تركيبه المينيري:

- 1- الاسمنت عالي الآليت، يحتوي على (C_3S) أكثر من 60%.
- 2- الاسمنت الآليتي، يحتوي على (C_3S) بين 50% إلى 60%.
- 3- الاسمنت البيليتي، يحتوي على (C_2S) أكثر من 35%.
- 4- الاسمنت الألومينيتي، يحتوي على (C_3A) أكثر من 12%.
- 5- الاسمنت السيليتي، يحتوي على (C_3A) أقل من 2%， وعلى ($C4AF$) أكثر من 18%.

2- حسب المواصفة الأمريكية (ASTM C109)

يتم وفق هذه المواصفة تصنيف الاسمنت البورتلاندي إلى 5 أصناف مختلفة، كما هو مبين في الجدول التالي:

مقاومة الضغط: Compressive Strength (MPa)				نوع الاسمنت	Cement type
28days	7days	3days	1day		
28	19	12	-	I	
22	16	10	-	IA	
28	17	10	-	II	
22	14	8	-	IIA	
-	-	24	12	III	
-	-	19	10	IIIA	
17	7	-	-	IV	
21	21	8	-	V	

حيث:

I: عادي، IA: عادي مع مولدات فقاعات، II: مقاومته للكبريتات متوسطة، IIA: مقاومته للكبريتات متوسطة مع مولدات فقاعات، III: مقاومة مبكرة عالية، IIIA: مقاومة مبكرة عالية مع مولدات فقاعات، IV: منخفض حرارة التميي، V: مقاومته للكبريتات عالية.

3- حسب المعاصفة الأوربية (EN 197-1:2011):

يتم وفق هذه المعاصفة تصنيف الاسمنت البورتلاندي إلى 27 صنف مختلف حسب نسبة المادة الفعالة فيه (الكلينكر)، ونسب الاضافات ان وجدت فيه، كما هو مبين في الجدول التالي:

Cement type	Notation	Clinker %	Addition %
CEM I	Portland cement CEM I	95–100	–
CEM II	Portland-slag cement II/A-S II/B-S	80–94 65–79	6–20 21–35
	Portland-silica fume cement II/A-D	90–94	6–10
	Portland-pozzolana cement II/A-P II/B-P	80–94 65–79	6–20 21–35
	II/A-Q II/B-Q	80–94 65–79	6–20 21–35
	Portland-fly ash cement II/A-V II/B-V	80–94 65–79	6–20 21–35
	II/A-W II/B-W	80–94 65–79	6–20 21–35
	Portland-burnt shale cement II/A-T II/B-T	80–94 65–79	6–20 21–35
	Portland-limestone cement II/A-L II/B-L	80–94 65–79	6–20 21–35
	II/A-LL II/B-LL	80–94 65–79	6–20 21–35
	Portland-composite cement II/A-M II/B-M	80–94 65–79	6–20 21–35
CEM III	Blastfurnace cement III/A III/B III/C	35–64 20–34 5–19	36–65 66–80 81–95
CEM IV	Pozzolanic cement IV/A IV/B	65–89 45–64	11–35 36–55
CEM V	Composite cement V/A V/B	40–64 20–38	36–60 61–80

انتهت المحاضرة الثانية