

تحديد البارامترات المثلى لتحضير خليطة تيتانيوم-زركون "Ti-Zr" بتقانة تعدين المساحيق المعدنية للتطبيقات الطبية الحيوية

Determining the optimum parameters for preparing (Ti-Zr) alloy by powder Metallurgy technology for biomedical applications

م. جيهان الاسطواني

أ.م.د مهلب الداود د. فاتن عجيب

## الملخص

تم في هذا البحث اعداد صفائح ترميم العظام من خليطة (تيتانيوم - زركون) بالنسب الوزنية التالية:

(70%wt Ti, 30%wt Zr) باستخدام طريقة تعدين المساحيق المعدنية بحيث تكون الخصائص الميكانيكية لهذه الصفائح قريبة جداً من خصائص العظم الطبيعي ومساميتها أعلى من (40%) وذلك لتحقيق عملية زرع مرضية وطبيعياً لصفائح ترميم العظام.

تم تحديد ضغط الكبس المناسب للحصول على المسامية المطلوبة لصفائح ترميم العظام تجريبياً عرضاً عن إضافة مادة كربونات هيدروجين الامونيوم كمادة مساعدة على تشكيل المسامات لأن إصابتها أنت للحصول على عينات غير مقبولة إما مقبلة أو فيها تشققات كبيرة، تم تحديد درجة حرارة التلبيد المثلى وزمن التلبيد الأمثل للحصول على صفائح ترميم العظام بالخصائص والمسامية المطلوبة حيث كانت درجات حرارة التلبيد المدروسة (900°C, 1000°C, 1100°C, 1200°C, 1300°C)، وازمنة التلبيد (1h, 2h, 3h) بعد حساب المسامية للعينات الناتجة وتحديد الخصائص الميكانيكية لها بجراء اختبار المقاومة على الانضغاط، وأخيراً تم تقييم التوافق الحيوي لصفائح ترميم العظام المنتجة.

النتائج: تبين أن ضغط الكبس المناسب للحصول على صفائح ترميم العظام بالخصائص المطلوبة هو (190.985 Mpa)، درجة حرارة التلبيد المثلى للحصول على صفائح ترميم العظام المطلوبة هي (900°C)، وزمن التلبيد الأمثل هو (1h=60 min)، وأثبتت تجربة السائل الحيوي (SBF) على عينة من العينات المنتجة عند درجة الحرارة (900°C) والزمن (1h=60 min) أن العينة متوافقة حيوياً ولها القدرة على تشكيل الألبتريت عند زرعها في الجسم البشري.

الكلمات المفتاحية: تعدين المساحيق المعدنية، درجة حرارة التلبيد، زمن التلبيد، صفائح ترميم العظام، التوافق الحيوي.

القسم العملي	القسم النظري	القسم النظري
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ اختبارات المساحيق المستخدمة.</li><li>✓ تحديد محتوى كربونات هيدروجين الامونيوم لصفائح ترميم العظام المسامية.</li><li>✓ تحضير العينات.</li><li>✓ قياس مسامية العينات بعد التلبيد.</li><li>✓ اختبار المقاومة على الانضغاط للعينات بعد التلبيد.</li><li>✓ الفحص المجهرى للعينات الملبدة.</li><li>✓ تقييم التوافق الحيوي للعينات المحضرة بشروط التلبيد المثلى</li></ul>	<p>وأن تكون خصائصها الميكانيكية قريبة جداً من خصائص العظم الطبيعي [7]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• معامل مرونة منخفض (0.1÷3 Gpa).</li><li>• مقاومة انضغاط (2÷200 Mpa) [8].</li></ul> <p>تُفضل خليط التيتانيوم من النوع (β) للزرعات الجراحية نظراً لمقاومتها الميكانيكية العالية، وتوافقها الحيوي الجيد، معامل مرونتها المنخفض، مقاومتها الممتازة للتآكل، ويُعتبر الزركون من العناصر الخلائطية التي تعمل على استقرار الطور (β) في خليط التيتانيوم [9].</p> <p>تُعتبر تقانة تعدين المساحيق المعدنية طريقة فعالة لإنتاج المواد الحيوية المسامية، حيث تسمح هذه الطريقة بالحصول على المسامية المطلوبة من خلال التحكم بضغط التدميج أو إضافة مواد تساعد على تشكيل المسامات</p>	<p>تتطلب الإصابات العظمية زرع مواد حيوية اصطناعية لتقويم وإصلاح العظم المتضرر، تُسمى الهياكل المسامية التي تُوفر الدعم وتسمح للخلايا بالالتصاق والتكاثر والتمايز لاستعادة وظائف العظام بصفائح ترميم العظام وتقوم هياكل بصفائح ترميم العظام بتحديد الشكل النهائي للعظم الجديد [1]</p> <p>استُخدمت خليط التيتانيوم على نطاق واسع في التطبيقات الطبية الحيوية نظراً لخصائصها الممتازة مثل: المقاومة العالية، التوافق الحيوي، المقاومة الجيدة للتآكل، حيث تم استخدامها في تصنيع: مفصل الورك الاصطناعي، مفصل الركبة الاصطناعي، صفائح عظمية وبدائل العظام [2],[3]</p> <p>يعد عنصر الزركون مادة ذات أهمية بالنسبة للزرعات الجراحية لأنه يُظهر مقاومة ميكانيكية مقبولة، توافق حيوي مرضي، اندماج عظمي جيد، مقاومة جيدة للتآكل [4]، كما أظهرت الدراسات التي قارنت الزرعات الجراحية للتيتانيوم مع زرعات التيتانيوم المضاف لها زركون أن سطح الاتصال بين الزرعة والعظم كان أكبر في زرعات التيتانيوم المضاف لها زركون [5]</p> <p>يجب أن تتنعم صفائح ترميم العظام بمسامية أعلى من (40%) [6]</p>

## النتائج والمناقشة

حصلنا على صفائح ترميم عظام للعظم البشري المسامي من خليطة:

(70%wt Ti-30%wt Zr) بنيتها مولدة من المسامات و الطور (β)، باستخدام تقانة تعدين المساحيق المعدنية بمسامية وخصائص ميكانيكية متوافقة مع القيم المطلوبة لصفائح الترميم باستخدام ضغط كبس (1.5 Ton =190.98 Mpa) وبالتلبيد عند درجة حرارة (900 °C) لمدة (60 min) في جو من الأرجون بتدفق (168.9 Liter/hour)، وبالتالي فإن بارامترات التلبيد المثلى للحصول على صفائح ترميم عظام مسامية (70%wt Ti-30%wt Zr) هي التلبيد عند درجة حرارة (900 °C) و بزمن تلبيد (60 min).

أثبتت تجربة السائل الحيوي (SBF) أن العينة (6) المحضرة بتقانة تعدين المساحيق المعدنية وبشروط التلبيد المثلى والمعالجة كيميائياً والمعروفة في السائل الحيوي متوافقة حيوياً ولها القدرة على تشكيل الألبتريت عند زرعها في الجسم البشري.

## المراجع

- Zahedi, A. (2019). Titanium Scaffolds - Types and Limitations. *Arabian Journal of Biomedical Research*, Vol. 4 Issue 4, pp. 390-393.
- Gozals, M., Singh, A. K., Anandaram, R. & Gupta, R. K. (2009). Ti-based biomaterials, the ultimate choice for orthopedic implants. *Arabic Journal of the Progress in Materials Science*.
- Misra, M., Nohou, M., & Bhand, S. (2012). Development of new metallic alloy for biomedical application. *Journal of the Arab Biomedical*, Vol. 6, Issue 1, pp. 3888-3902; Elsevier Ltd.
- Almusa, A. (ed.) (2009). STABILIZATION OF METALLIC-CERAMIC COATED LIGAND AND BILIA. *Arab Biomedical*, Vol. 10 Issue 1, pp. 279-288.
- Gugelmann, M. R., Misra, S., & Miranda-Luis Cabrera, M. (1995). A Histomorphometric Study of Tissue Interface by Calcium Implants Test in Rat. *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants*, Vol. 14.
- Wang, C., Gibson, A., Pralle, F., Colony, M. D., & Birkhoj, O. (2019). Mechanical properties and microstructural evolution of porous Ti-35Nb titanium. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, Vol. 87, pp. 59-67.
- Wang, C., Tian, Y., & Birkhoj, O. (2018). Fabrication of novel TiZr alloy foams for biomedical applications. *Journal of Biomedical Science and Engineering*, Vol. 10, Issue 1, pp. 119-124.
- Guo, Y. (ed.) (1997). The Mechanical Properties of Bone. *World Library series: Artificial Limbs*, Vol. 12, pp. 37-48.
- PELLEGRINI, M., UGHELLI, M., GELMI, G., ANDREI, S., MARIANI, M., UGHELLI, M., ROMANO, G., MONTI, G., GAMBINO, G., & WITTI, S. (2019). Effect of sintering temperature on structure and biological properties of nanostructured Ti-15Mo alloy for biomedical applications. *Transactions of the Chinese Academy of Sciences (English Edition)*, Vol. 29, Issue 11, pp. 2319-2329.