

## معطيات جديدة عن الخصائص الفيزيائية لتوضعات التريبولي في المنطقة التدمرية (شمال الصوانة الحمرا - شمال غدير الحمل - سورية) وأهميتها الاقتصادية

مروان الشرع<sup>(1)</sup> و منهل مكائيل<sup>(2)</sup>

تاريخ الإيداع 2013/02/12

قبل للنشر في 2013/04/24

### الملخص

يمثل التريبولي في منطقة الدراسة صخوراً رسوبياً سيليسياً مكوناً من كوارتز مجهري التبلور، خفيف الوزن ومسامياً يلاحظ تدرج في تماسكه من سائب الى متماسك. تبين أنه نشأ عن سيلسة الحجر الكلسي ويتكون بشكل رئيسي من كوارتز مجهري التبلور فضلاً عن بعض الشوائب من الكالسيت والهاليت وتراوح نسبة السيليس فيه بين 63.01-96.75%.

كما بيّنت دراسة الخصائص الفيزيائية لتوضعات التريبولي في منطقة الدراسة بأنه يتمتع بالخصائص الآتية:

يرواح الوزن النوعي بين 2.18 - 2.77 g/cm<sup>3</sup> ويعود الفرق لاختلاف نسبة الشوائب ضمنه وخاصة كربونات الكالسيوم. وقيمة التشرب بالمياه بين 28.42 - 44.51%. وتتصف التوضعات بمسامية عالية راوحت بين 35-49%. وتتمتع توضعات التريبولي بدرجة بياض جيدة تراوح بين 86.72-88%. وكذلك بالنسبة إلى درجة امتصاص الزيوت فهي جيدة وتراوح بين 32.8 - 80%، ويمكن التحكم بها من خلال تحديد الحجم الحبي المناسب. فضلاً عن نعومة حبيباته وقساوتها، مما يشير إلى الأهمية الاقتصادية لتوضعات التريبولي وإمكانية الاستفادة منها في مجالات صناعية متعددة مثل المواد المألنة وصناعة المنظفات والكيماويات والدهانات ومواد صقل وشحذ وغيرها.

**الكلمات المفتاحية:** المنطقة التدمرية، الصوانة الحمرا، غدير الحمل، التريبولي، السيليس، السيلسة، درجة البياض، درجة امتصاص الزيوت، شحذ وصقل.

(1) أستاذ، قسم الجيولوجيا، كلية العلوم، جامعة دمشق، سورية.

(2) جيولوجي في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، دمشق، سورية.

## **New data about Physical characteristics of Tripoli deposits in Palmyra Area (North Of Sawwanet El-Hamra - North of Ghadir El-Hamal-Syria) and its economic importance**

**M. Al-Sharaa<sup>(1)</sup> and M. Mikail<sup>(2)</sup>**

Received 12/02/2013

Accepted 24/04/2013

### **ABSTRACT**

Tripoli in the studied area is a porous, friable and lightweight siliceous sedimentary rock composed mainly of microcrystalline quartz, and were found to be resulting from silicification of limestone, and consists of microcrystalline quartz and impurities of calcite and halite; the silica ratio ranged between 63.01 – 96.75 % .

The physical characteristics study of Tripoli deposits in the studied area indicated that it has the following characteristics:

The specific weight ranged between 2.18-2.77 g/cm<sup>3</sup> and that is due to differences in the proportion of impurities especially calcium carbonate (CaCO<sub>3</sub>). Water absorption ratios 28.42-44.51%, and the Tripoli has high porosity ranged between 35– 49%, and has a good degree of whiteness ranged between 86.72–88%, also for oil absorption degree it is good and ranged between 32.8–80%, which can be controlled through the identification of the appropriate particle size.

These indicate, the economic importance of the Tripoli deposits and the probability to be used in various industrial fields such as: filler materials, paints, chemistry and cleaning industry and abrasive or polishing products.

**Key words:** Palmyra, Sawwanet El-Hamra, Ghadir El-Hamal, Tripoli silica, Silicified, Whiteness degree, Degree of oil absorption, Polishing and abrasive.

---

<sup>(1)</sup>Prof., Department of geology, Faculty of Sciences, Damascus University, Syria.

<sup>(2)</sup>Ministry of Petroleum and Mineral Resources. GEGMR- Damascus, Syria.

## مقدمة

التريبولي (Tripoli) مصطلح انكليزي الأصل أطلق في البداية على صخر الدياتوميت بمنطقة طرابلس في ليبيا (حجر طرابلس) والدياتوميت هو صخر رسوبي سيليسي مسامي خفيف الوزن وهش (ضعيف التماسك) ناتج عن تجمع هياكل المشطورات (Diatoms) (Dana, 1932; Walter & Werner, 2003)، ويدعى في روسيا بالابوكا (Opoka)، لذا تستعمل كلمة تريبولي أحياناً للدلالة على الطين الدياتومي. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فكلمة تريبولي تعني الصوان (Chert) وهو مسامي جداً ومفكك ويدعى أحياناً بـ Rottenstone عندما يكون ناتجاً عن عمليات التجوية. لذلك وبغض النظر عن المنشأ فإن مصطلح التريبولي يطلق الآن على الصخر الرسوبي السيليسي المكون من كوارتز مجهري التبلور، خفيف الوزن، والمسامي. ويلاحظ غالباً تدرج في تماسكه من مفكك إلى متماسك مع بعض درجات التطبق، ذو ألوان فاتحة تراوح من أبيض إلى كريمي أو زهري اللون، وحببياته لها قساوة الكوارتز، فضلاً عن وجود بعض الشوائب وأهمها كربونات الكالسيوم (Walter & Werner, 2003).

تنتشر توضعات التريبولي في مناطق عديدة من حوض البحر الأبيض المتوسط مثل ليبيا وسورية والأردن، وأغلب هذه التوضعات تعود إلى الكريتاسي العلوي، كما توجد توضعات التريبولي في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، وفي مناطق أخرى من العالم (Berg & Masters, 1994; Hunting, 1975; Streit, 1987).

## الأهمية الاقتصادية للتريبولي:

يتمتع التريبولي بخصائص مميزة مثل مساميته وامتصاصيته الجيدة ونعومة حبيباته وقساوتها لذلك يمكن الاستفادة منه في عدد من التطبيقات الصناعية ومنها:

- 1 - مواد مالئة في صناعة الدهانات والأدوية، إذ تتكون المواد المالئة عادة من الدياتوميت والتريبولي والكاولين والطلق والجص والحجر الكلسي وغيرها، ولكن يعد كل من التريبولي والدياتوميت من أهم هذه المواد لكونها أكثرها خمولا للنشاط الكيميائي.
- 2- مواد شحذ وصلل : بسبب نعومة حبيباته وقساوتها، والحجم الحبيبي المستخدم لهذه الصناعة يجب أن يكون بين 5-7 ميكرومترات. وفي التنظيف الجاف والكي: نظراً إلى فعاليته في امتصاص الشحوم والزيوت والمواد الدسمة.
- 3- يستعمل في مزيج الإسمنت: لأنه لا يتقلص أو ينتفخ عندما يصبح رطباً، وخواصه الامتصاصية سريعة نظراً إلى مساميته الجيدة؛ لذلك يمتص الماء ويعادل أي زيادة في الكلس الحر في المزيج.

- 4- المبيدات الحشرية: يستخدم التريبولي في المبيدات الحشرية التي تكون على شكل حبات أو على شكل مسحوق.
- 5- ترشيح السوائل وتنقية المياه، والمنظفات ومعاجين الأسنان، مادة إضافية في كريمات التجميل.
- 6- العزل الصناعي والحراري: فهو مادة عازلة في السباكة ومادة جيدة لصناعة الطوب الخفيف، ويستعمل أيضاً في سكب المعادن، وفي الصناعات الكيميائية كمادة امتصاصية ومادة مألثة في تركيب المطاط القاسي.
- 7- مادة تضاف في خلطة سائل الحفر في آبار النفط، وفي صناعة الديناميت لامتصاص النيتروجليسرين، وفي صناعة مواد إطفاء الحريق (Harben, P. 1983; Walter & Werner; 2003).


#### هدف الدراسة:

هدف هذا البحث إلى دراسة الخصائص الفيزيائية لتوضعات التريبولي في المنطقة التدمرية (شمال الصوانة الحمرا - شمال غدير الحمل) بهدف تقييم أهميتها الاقتصادية وتطبيقاتها الصناعية المختلفة.

#### منطقة الدراسة

تعدُّ منطقة الدراسة جزءاً من السلسلة التدمرية الجنوبية وتقع بين خطي طول  $E: 37^{\circ}59' - E: 37^{\circ}52'$  / وخطي عرض  $N: 34^{\circ}11' - N: 34^{\circ}14'30''$  / والشكل (1) يوضح موقع منطقة الدراسة ضمن خارطة سورية وضمن الخارطة الجيولوجية لرقعة خنيفيس مقياس 1:50.000.

وتقع بين منجمي الشرقية وخنيفيس للفوسفات. درست هذه التوضعات من خلال بعض التكتشفات الموجودة في المنطقة وأيضاً من خلال الحفر التعدينية والخنادق المحفورة من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.



الشكل (1) يبين موقع منطقة الدراسة والبروفيل CD ضمن خارطة سورية الجيولوجية (رقعة خنيفيس) سويدة وآخرون (2002)

### منشأ التريبولي

يمكن للتريبولي أن ينشأ بعدة طرائق منها المنشأ الكيميائي، إذ من المعروف أن معامل انحلال السيليس في الظروف الطبيعية من الضغط والحرارة بحدود 120-140 (ملغ/ل). ويتناقص معامل انحلال السيليس كلما تناقصت درجة الحرارة والضغط والشوارد القلوية وشوارد الحديد. وتزايدت شوارد الألمنيوم والكالسيوم وغاز ثاني أكسيد الكربون وتناقصت قيمة pH عن التسعة، ولتحقق ذلك يجب إما أن تحصل تبخرات شديدة أو تراكيز شاذة من Al، Ca وغاز CO<sub>2</sub> وهي شروط صعبة التحقق في البيئات البحرية (Krumbein & Garrels, 1952).

كما يمكن أن ينشأ بطرائق بيوكيميائية عن طريق المتعضيات مثل المشطورات (الدياتومات) والشعاعيات والإسفنجيات السيليسية إذ تقوم تلك المتعضيات باستخراج السيليس من معلقاته شبه الغروية كي تستخدمه في إشادة قواقعها وهيكلها التي تتراكم بعد موتها في الحوض الرسوبي، ومن ثم تتعرض لعمليات الدياتينيز والكاتاجينيز (Pettijohn, 1975) والمنشأ الآخر هو الدياتينيزي نتيجة لسيلسة الصخور الكلسية، ومن ثم غسل الكربونات بعد تجوية الحجر الكلسي السيليسي أو الصخور السيليسية الكلسية؛ مما يؤدي إلى تركيز الكوارتز دقيق الحبيبية وتشكل التريبولي (Pettijohn, 1975).

### الدراسات السابقة

أشار الخبراء السوفييت في المذكرة الإيضاحية للخارطة الجيولوجية السورية رقعة القرينتين مقياس 1:200.000 إلى وجود توضعات التريبولي في مناطق وادي غدير الحمل وجبل الصوانة الحمراء تعود للسانتونيان، وأشار إلى أهميتها الاقتصادية لما لها من استخدامات متعددة في صناعات مختلفة (Faradzhev, 1966).


وفي عام 1988 أرسلت عينة تريبولي من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية إلى الشركة العربية للتعدين في الأردن في إطار التعاون المشترك بينهما لإجراء دراسة تقييمية أولية لمادة التريبولي السوري (منطقة غربي تدمر) وتبين أن العينة تمثل جزءاً من الخام المنخفض النوعية (نسبة السيليكا أقل من 85%) وأوصت الشركة العربية للتعدين آنذاك بالبحث عن توضعات تريبولي عالية النقاوة تظهر نسبة سيليكاً ودرجة بياض عاليتين، وكذلك استكمال الدراسات المخبرية والبتروولوجية (حقي، 1988).

كما قامت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية خلال الأعوام 2004-2005-2006 بإجراء دراسات تقييمية لتوضعات التريبولي في منطقة الصوانة الحمراء شملت أعمال استطلاع أولي لمواقع مختلفة وحفر عدد من الآبار الاستكشافية ثم استعويض عن الآبار بحفر عدد من الخنادق والحفر التعدينية (وذلك بسبب ضياع حبات التريبولي السائب مع سائل الحفر)، ودرست وحُللت عدد من العينات وحُدثت نسبة ثاني أكسيد السيليكون

فيها وأشارت الدراسة إلى احتمالية المنشأ البيوكيميائي لتلك التوضعات، كما قدر الاحتياطي المدروس في موقعين تم العمل بهما ضمن الصوانة الحمرا وكان بحدود 430.000 طن، (سلام، 2004 - 2005-2006).

وأما آخر دراسة لهذه التوضعات فقد أشارت إلى منشأ هذه التوضعات وتركيبها المينرالوجي إذ بينت الدراسة البترولوجية أن احتواء العينات على فوسفات وشظايا عظمية ومونتموريلونيت فضلاً عن المتبخرات وأكاسيد الحديد، يشير إلى تغيرات في ظروف التشكل. مما يدعو لافتراض تشكل الحجر الكلسي الأصلي ضمن وسط ضعيف الطاقة ومرجع، وبعد ذلك حصل تغير في ظروف الوسط إذ ترافق الإغناء السيليسي للحوض الرسوبي الناتج عن تدفقات بركانية تحت بحرية أو نتيجة انفتاح بحر التيتس في تلك المرحلة بانخفاض درجة الـ PH وتحول الوسط إلى متوسط الطاقة ومؤكسد الذي أدى إلى حدوث عملية سيلسة للحجر الكلسي وتشكل طبقات التريبولي والبورسلانيت التي تعرضت فيما بعد إلى عمليات التجوية وغسل للكربونات وأدت إلى وجود تفاوت في درجات تماسكها. (الأشكال 2 و 3).

كما بينت الدراسة المينرالوجية أن الفلز الرئيسي المكون للتريبولي هو الكوارتز ( $\alpha$ -كوارتز) والشوائب الرئيسية هي الكالسيت والهاليت وبشكل أقل المونتموريلونيت. ونشير إلى أن ارتفاع نسبة ثاني أكسيد السيلكون في توضعات التريبولي بمنطقة الدراسة يعكس بدوره السماح بإمكانية متابعة الدراسة لتحديد الخصائص الفيزيائية لتلك التوضعات بهدف إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية واحتمالات استخدامها في التطبيقات الصناعية المختلفة (الشرع. م؛ مكائيل. م، 2010)



الشكل (2) يبين عينة من التريبولي



الشكل (3) يبين جزءاً من الشريحة المجهرية لعينة تريبولي مكوناً من كوارتز مجهري التيلور حاوياً على هياكل مستحاثات مسيلسة بشكل جزئي وبقايا كلسية وحببات فوسفاتية بيليتية.

### الوضع الجيولوجي

#### 1- الوضع التكتوني


تعدُّ السلسلة التدمرية من أكبر الوحدات البنوية للقسم المتحرك نسبياً من السطحية العربية، وهي عبارة عن منطقة متطاولة ذات اتجاه شمال شرق - جنوب غرب، تعرض فيها الغطاء الرسوبي إلى التواءات شديدة أدى إلى تقسيمه إلى سلسلتين سلسلة شمالية وسلسلة جنوبية وتعدُّ منطقة الدراسة جزءاً من رقعة خنيفيس التي تعدُّ جزءاً من السلسلة التدمرية الجنوبية المتأثرة بطيات التحميل الناتجة عن قوى الضغط الأفقية حيث شكلت تراكمات سلمية متطاولة وغير متناظرة. يشغل المنطقة الشمالية من الرقعة محدب جبل الأبتز والنقناقية ومحدب طرق قدريه حيث تمتد محاورها باتجاه شمال شرق - جنوب غرب، يبلغ طول محدب الأبتز 20 كم ويرواح عرضه بين 1-2 كم، وتعرضت السفوح الجنوبية فيه لفالق عكسي إذ تتصف الطبقات بميول كبيرة تراوح بين 40-80 درجة أمَّا السفوح الشمالية فتراوح ميولها بين 10-30 درجة، ويشغل وسط الرقعة بنية صوانة الحمرا المؤلفة من محدبات تراوح أطوالها بين 3-11 كم، وعرضها نحو 2 كم، وتتميز ببنيات تموجية، واتجاه محور الطي فيها شمال شرق - جنوب غرب.



كما تعرضت الحدود الجنوبية لصوانة الحمرا لفالق باتجاه شرق شمال شرق - غرب جنوب غرب تغطيه التوضعات الرباعية في معظم المناطق. ويشغل المناطق الجنوبية محذب صوانة الشهباء، وهي بنية هادئة واقعة بين السلسلة التدمرية الجنوبية ومحذب الحماد. ويوجد بين محذب صوانة الحمرا ومحذب جبل الأبتير بنية مقعرة يشغلها وادي اللويزة بامتداد 20 كم، وعرض يراوح بين 1-3 كم، وبين محذب صوانة الحمرا ومحذب صوانة الشهباء توجد بنية مقعرة يشغلها وادي غدير الحمل بعرض يراوح بين 2 - 3 كم، وطول 20 كم. (Faradzhev, 1966) والشكل (4) يمثل مقطعاً عرضياً ماراً بصوانة الحمرا بين النقطتي C، D. (سويدة وآخرون، 2002).

#### الوضع الباليوجغرافي والستراتغرافي

تعدُّ منطقة الدراسة جزءاً من السلسلة التدمرية الجنوبية التي تعود أقدم التكتشفات فيها لعمر الترياسي الأعلى والجوراسي الأسفل والأوسط، وتظهر تلك التكتشفات في نوى المحدبات وتتألف من سحن تبخرية لاغونية إلى شاطئية. تلا ذلك انحسار للبحر بدءاً من الجوراسي الأعلى، وسيطر مناخ قاري خلال الباريمي - الأبيسي مؤدياً إلى توضع سحن قارية إلى شاطئية مع وجود نشاط بركاني محدود.



الشكل (4) يبين مقطعاً عرضياً بين وادي غدير الحمل وجبل الأبتير ماراً بصوانة الحمرا يبين الوضع البنيوي والتشكيلات المختلفة وأعمارها (سويدة وآخرون، 2002)

وبدأ بعدها التجاوز البحري العام وهيمنت الشروط البحرية النيريتية خلال الألبى والسينوماني والتوروني. ليبدأ بعدها انحسار بحري في نهاية التوروني وخلال الكونياسى. ومن ثم حدث تجاوز جديد إذ بدأ الانفتاح الإقليمي لبحر التيتس على الصفيحة العربية، بدءاً من سانتوني وبدء الترسيب البحري البيلاجي، وانتشر هذا النموذج خلال الكامباني والماس تريختي والبالوسين والأبوسين الأسفل والأوسط. بعد ذلك بدأت المنطقة بالانهوض خلال الأبوسين الأعلى والأوليغوسين. في نهاية الأوليغوسين الأعلى انسحب البحر عن كامل المنطقة التدمرية وأصبحت خاضعة لتأثير الفعالية الحتية الناشطة خلال الميوسين المتزامن مع فعالية النشاط البنيوي. واستمر هذا التطور البنيوي حتى بداية البليستوسين لتظهر الطبوغرافية السطحية الحالية (Faradzhev,1966).

وقد قُسمت التوضعات ضمن المنطقة إلى تشكيلات ليتوستراتغرافية بحسب (معطي ومالح، 1983) اعتمدت في أعمال المسح الجيولوجي لرقعة خنيفيس مقياس 1:50.000 من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، وهذه التشكيلات هي:

- 1- تشكيلة جص حيان Tr (ترياسي أوسط - أعلى) 90 م.
- 2- تشكيلة السطوح J (ترياسي أعلى وجوراسي أسفل وأوسط) 30 م.
- 3- تشكيلة رمل تدمر K<sub>1</sub> (باريمي - أبسي) 40-50 م.
- 4- تشكيلة زبيدة K<sub>2</sub> (ألبي - سينوماني أسفل) 35-70 م.
- 5 - تشكيلة أبو زنار K<sub>3</sub> (سينوماني أعلى) 60-90 م.
- 6- تشكيلة الأبتز K<sub>4</sub> (سينوماني أعلى) 100-140 م.
- 7- تشكيلة الحلابات K<sub>5</sub> (توروني) 60-90 م.
- 8- تشكيلة رماح K<sub>6</sub><sup>a</sup> (كونياسى - سانتوني - كامباني أسفل) وهي التشكيلة الحاوية على التريبولي 50م:


تتصف بتوضعات حطامية في الأسفل يعلوها كلس غضاري وردى أو كريمي اللون يحوي على أمونيت وبقايا فقاريات في وسط وجنوب الرقعة، وميش، وتريبولي، ورقائق صوانية، ومستويات دولوميتية، وكلس عضوي مدلمت. تتوج في الأعلى بطبقات صوانية سميكة.

- 9- تشكيلة الصوانة K<sub>6</sub><sup>b</sup> (كامبان أعلى) 50-100 م.
- 10- تشكيلة الباردة KP وتقسم إلى قسمين:  
أ - تشكيلة الباردة القسم الأسفل K<sub>P</sub><sup>a</sup> (ماس تريختي) 50-100 م.  
ب- تشكيلة الباردة القسم الأعلى K<sub>P</sub><sup>b</sup> (بالوسين - أبوسين أسفل) 80 م.
- 11 - تشكيلة الأرك P<sub>1</sub> أبوسين أسفل. نطاق Acarinina Pentacamerata 40-60 م.

12 - تشكيلة الأبيض (P<sub>2</sub>) أيوسين أوسط وأعلى - أوليغوسين. 30 م.

13 - النيوجين N (البليوسين N<sub>2</sub>) 50 م.

14 - الرباعي Q بليستوسين (أوسط - أعلى) وهولوسين. 19 م. والشكل (5) يمثل العمود الليتوستراتيغرافي الذي يبين التشكيلات المختلفة وأعمارها وتركيبها الليتولوجية ضمن رقعة خنيفس التي تشكل منطقة الدراسة جزءاً منها.



الشكل (5) يبين العمود الليتوستراتيغرافي ضمن رقعة خنيفس

### دراسة الخصائص الفيزيائية:

إن تحديد الخصائص الفيزيائية لتوضعات التريبولي مهم جداً؛ وذلك لمعرفة إمكانية الاستفادة منها في مختلف المجالات وتقييم أهميتها الاقتصادية، وأهم هذه الخصائص هي: الوزن النوعي، والمسامية، والكثافة، والتشرب بالمياه، والتماسك، والتدرج الحبي، ودرجة البياض، وامتصاص الزيوت. لذا اختير عدد من العينات من موقعي الدراسة لتحديد هذه الخصائص. والجدول (1) يبين نتائج تجارب بعض هذه الخصائص التي أجريت ضمن مخابر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

الجدول (1) يبين نتائج بعض الخصائص الفيزيائية.

رقم العينة	مكان أخذ العينة	وصف العينة	التشرب بالمياه %	الوزن الحجمي g/cm <sup>3</sup>	الوزن النوعي g/cm <sup>3</sup>	التماسك %	المسامية %
2Mp1	حفرة تعدينية	تريبولي	40.62	1.38	2.48	0.56	44
Mp1	حفرة تعدينية	تريبولي	41.31	1.38	2.49	0.55	45
M8	التكشيف الأول	تريبولي	44.51	1.29	2.52	0.51	49
M1	التكشيف الأول	تريبولي	39.52	1.31	2.22	0.59	41
2M6	التكشيف الثاني	تريبولي	36.25	1.31	2.18	0.60	40
2M2	التكشيف الثاني	تريبولي	30.04	1.64	2.71	0.61	39
Mp2	حفرة تعدينية	تريبولي	28.42	1.81	2.77	0.65	35
2M5	التكشيف الثاني	بورسلانيت رمادي	1.15	2.4	2.45	0.97	3
M4	التكشيف الأول	بورسلانيت ابيض	4.09	2.26	2.53	0.89	11
2M9	التكشيف الثاني	بورسلانيت ابيض	5.20	2.20	2.53	0.87	13
M10	التكشيف الأول	حجر كلسي غضاري	1.19	2.41	2.68	0.90	10
M7	التكشيف الأول	حجر كلسي غضاري	1.65	2.46	2.73	0.90	10
Mp3	حفرة تعدينية	حجر كلسي غضاري	2.00	2.42	2.71	0.89	11

### التدرج الحبي

إن تحديد التدرج الحبي مهم جداً لمعرفة إمكانية الاستفادة من التريبولي في الصناعات التي تعتمد على الحجم الحبي مثل مواد الصقل والمبيدات الحشرية وصناعة الدهانات وغيرها من الصناعات الأخرى، ونظراً إلى عدم توافر إمكانية الدراسة بالمجهر الالكتروني، حُدِّدَ التدرج الحبي فقط لعينات التريبولي السائبة (المفككة) مع ملاحظة أن العينات أخذت كما هي في الطبيعة أي من دون طحن، وقد حُدِّدَ التدرج الحبي باللجوء إلى الطريقتين الآتيتين:

**الطريقة الأولى:** باستخدام المناخل ذات النظام ASTM، وهو نظام أميركي معتمد عالمياً لتحديد التدرج الحبي.

اختيرت خمس عينات سائبة من الموقعين السابقين لتحديد التدرج الحبي بهذه الطريقة التي تعطي التدرج الحبي للحبات ذات الأبعاد الأعلى من 75 ميكرومتراً (وهي أصغر قيمة يمكن الحصول عليها بواسطة المناخل). (الجدول 2).

الجدول (2) يبين نتائج تحاليل التدرج الحبي بواسطة المناخل ذات النظام ASTM.

أقطار فتحات المناخل	العينات المحللة والنسبة المئوية للماز منها عبر المناخل				
	MP	M9	2MP	2M11	M5
37.5 mm	100%	100%	100%	100%	100%
25.4 mm	100%	100%	100%	100%	100%
19 mm	97%	99%	100%	100%	98%
12.5 mm	95%	96%	95%	100%	93%
9.5 mm	89%	92%	89%	97%	89%
4.75 mm	73%	82%	73%	90%	74%
2.36 mm	54%	69%	61%	83%	61%
1.18 mm	44%	56%	50%	76%	50%
0.6 mm	36%	44%	43%	72%	41%
0.3 mm	32%	35%	39%	68%	35%
0.15 mm	28%	29%	36%	66%	32%
0.075 mm	25%	28%	35%	65%	30%

ويمكن تلخيص هذه النتائج في الجدول (3):

الجدول (3) يبين خلاصة نتائج تحاليل التدرج الحبي باستخدام المناخل

التدرج الحبي	MP	M9	2MP	2M11	M5
> 4.75 mm	27%	18%	27%	10%	26%
4.75 - 0.075 mm	48%	54%	38%	25%	44%
< 0.075 mm	25%	28%	35%	65%	30%

**الطريقة الثانية:** تعتمد أخذ الماز من العينة عبر المنخل الاخير ذي الفتحة 75 ميكرومتراً وتحليلها بواسطة الليزر (لدى مركز البحوث والاختبارات الصناعية) بواسطة جهاز Partica LA-950، وهذا الجهاز يستخدم للتحليل الحبي للعينات السائبة ذات الأبعاد التي تراوح بين 0.01 - 3000 ميكرومتر ويعمل بطريقتين: التحليل الجاف والتحليل الرطب، وكلاهما يعتمد على انعراج الأشعة المسلطة على الحبات، وقد استخدمت طريقة التحليل الرطب. واختيرت ثلاث عينات للتحليل بهذه الطريقة (الجدول 4).

الجدول (4) يبين خلاصة نتائج تحاليل التدرج الحبي بواسطة الليزر ضمن مركز البحوث والاختبارات الصناعية.

أبعاد الحبات بالميكرومتر			النسبة المئوية للحبات التي أبعادها دون القيمة المبينة جانباً
عينة رقم 2MP	عينة رقم 2M11	عينة رقم M5	
0.95	0.4	1.16	5%
2.70	2.58	2.62	10%
5.24	6.12	4.69	20%
7.23	8.48	6.35	30%
9.12	10.56	7.9	40%
11.01	12.64	9.49	50%
13.40	14.93	11.29	60%
16.55	17.77	13.52	70%
21.98	21.85	16.86	80%
36.52	29.51	24.33	90%
152.45	101.46	88.58	100%

ومن نتائج تحاليل الطريقتين السابقتين يمكن تلخيص نتائج التحليل الحبي في الجدول (5):

الجدول (5) يبين ملخص نتائج تحاليل التدرج الحبي.

التدرج الحبي	عينة رقم 2MP %	عينة رقم M5 %	عينة رقم 2M11 %
> 0.300 mm	61	65	32
0.300- 0.063mm	5.41	4.86	3.65
0.063 – 0.045mm	1.15	0.54	1.43
<0.045mm	32.44	29.6	62.92

درجة البياض:

إنّ درجة البياض مهمة جداً بالنسبة إلى بعض الصناعات مثل صناعة الدهانات التي تحتاج إلى مواد خام ذات درجة بياض عالية، لذلك حُدّدت درجة بياض التريبولي بطريقتين

الطريقة الأولى:

باستخدام جهاز اللوفبيوند ضمن مركز البحوث والاختبارات الصناعية. ويعتمد هذا الجهاز على إسقاط أشعة ضوئية على العينة الموجودة ضمن الخلية الخاصة في الجهاز فيرى من خلال المنظار دائرة نصفها الأيمن أبيض ونصفها الأيسر لون العينة. بعد ذلك نقوم بتحريك الفلاتر إلى أن نحصل على لون العينة في النصف الأيمن، أي تصبح الدائرة كاملة بلون واحد ثم نأخذ قراءة الفلاتر. وحُدّدت درجة البياض لعينتين بهذه الطريقة والجدول (6) يبين نتائج هذه التحاليل التي تعطى على شكل نسب تمازج الفلاتر المستخدمة للحصول على اللون المطابق للون العينة.

الجدول (6) يبيّن نتائج تحاليل درجة البياض باستخدام جهاز اللوفيبوند

عينة رقم M3	عينة رقم 2MP	درجة اللون بجهاز اللوفيبوند
ابيض 1.0	ابيض 7.0	
ازرق 1.0	اصفر 1.0	
-	احمر 1.0	

## الطريقة الثانية:

باستخدام جهاز (Gardner . color -guide). ضمن مركز البحوث والاختبارات الصناعية الذي يعطي درجة البياض كنسبة مئوية، ويعتمد على تحليل الأشعة الصادرة عنه والمنعكسة من سطح المادة المحللة، ويستعمل هذا الجهاز أوكسيد الألمنيوم كقياس (standard) لمعايرته بالنسبة إلى اللون الأبيض واختيرت ثلاث عينات لتحديد درجة بياضها بهذه الطريقة (الجدول 7). وهي درجة بياض جيدة بالنسبة إلى بعض الصناعات وخاصة صناعة الدهانات.

الجدول (7) يبيّن نتائج تحاليل درجة البياض بواسطة جهاز (Gardner . color-guide)

رقم العينة	درجة البياض %
Mp	86.72
2M11	87.21
2Mp	88

## امتصاص الزيوت:

تعدّ نسبة امتصاص الزيوت من الخصائص المهمة جداً لبعض الصناعات وخاصة صناعة الدهانات والمنظفات؛ لذلك أُجريت عدة تجارب لامتصاص الزيوت. وفق المواصفة (ASTM-D-281) وتعتمد التجربة على حساب كمية زيت بذرة الكتان (ذي كثافة محددة) التي تمتصها العينة المفككة (ذات مقاييس الحبات الناعمة) حتى تصبح العينة كالمعجونة. وأُجريت التجربة في المرحلة الأولى بمساعدة قسم الكيمياء في جامعة دمشق، ثم استكملت ضمن مخابر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. واختيرت أربع عينات خام من الموقعين السابقين لإجراء التجارب اثنتان منها مفككة (2MP. MP) واثنتان متماسكتان طحنتا (M8.2M2)، وذات نسب مختلفة من السيليس. وبعد تحديد تدرجها الحبي أُجريت عدة تجارب بالنسبة إلى أحجام حبيبية مختلفة (الجدول 8).

الجدول (8) يبيّن نتائج تجارب امتصاص الزيوت تبعاً للتدرج الحبي.

رقم العينة ونسبة امتصاصها للزيت %				حجم الحبات mm
2M2	M8	MP	2MP	
36.21	40.2	43.6	49.31	0.3-0.15
34.5	37.9	39	47.67	0.15-0.075
32.8	36.1	37.5	44.91	< 0.075

ومن الجداول نستنتج أنّ نسبة امتصاص الزيوت تتناسب طردياً مع الحجم الحبيبي، وهذه النسبة تراوح بين 32.8-49.31%.  
كذلك أُجريت عدة تجارب للعينات نفسها بعد غسلها وتجفيفها ولاحظنا ازدياد نسبة الامتصاص ازدياداً كبيراً (الجدول 9).  
الجدول (9) يبيّن نتائج تجارب امتصاص الزيوت تبعاً للتدرج الحبي للعينات بعد غسلها وتجفيفها.

رقم العينة ونسبة امتصاصها للزيت %				حجم الحبات mm
2M2	M8	Mp	2Mp	
64.51	69.56	73.8	80	0.3-0.15
58.49	62	69.4	70.33	0.15-0.075
38.66	41.3	47	48.33	< 0.075


ومن النتائج السابقة نلاحظ أنّ نسبة امتصاص الزيوت بعد غسل العينة وتجفيفها ازدادت وأصبحت تراوح بين 38.66-80%، ويمكن تفسير ذلك بزوال الأملاح والشوائب بعد غسل العينة، وزوال الرطوبة بعد تجفيفها، وازدياد المسامية ومن ثمّ ازدياد نسبة امتصاص الزيوت (الجدول 10).

الجدول (10) يبيّن مقارنة بين نتائج تجارب امتصاص الزيوت تبعاً للتدرج الحبي قبل غسل العينات وبعده.

نسبة امتصاص الزيوت بعد الغسل %	نسبة امتصاص الزيوت قبل الغسل (خام) %	حجم الحبات mm	نسبة السيليس %	رقم العينة
80	49.31	0.3-0.15	92.56	2MP
70.33	47.67	0.15-0.075		
48.33	44.91	< 0.075		
73.8	43.6	0.3-0.15	92.1	MP
69.4	39	0.15-0.075		
47	37.5	< 0.075		
69.56	40.2	0.3-0.15	89.12	M8
62	37.9	0.15-0.075		
41.3	36.1	< 0.075		
64.51	36.21	0.3-0.15	72.24	2M2
58.49	34.5	0.15-0.075		
38.66	32.8	< 0.075		


والمخططات (1 و 2 و 3 و 4) تبيّن نتائج تجارب امتصاص الزيوت السابقة لكل عينة على حدة.





(1) المخطط

(2) المخطط



(3) المخطط

(4) المخطط

نستنتج أنّ نسبة امتصاص الزيوت تتناسب طردياً مع الحجم الحبيبي، وتتناسب طردياً مع نسبة السيليس، وتزداد ازدياداً كبيراً بعد غسل العينة وتجفيفها.

**نتائج الدراسة:**

يتصف التريبولي في منطقة الدراسة بالخصائص الفيزيائية المبينة في الجدول الآتي:

الجدول (11) يبين بعض الخصائص الفيزيائية للتريبولي في منطقة الدراسة.

الكثافة الحجمية g/cm <sup>3</sup>	الوزن النوعي g/cm <sup>3</sup>	امتصاص الزيوت %	درجة البياض %	المسامية %	التشرب بالمياه %
1.72 - 1.25	2.77 - 2.18	80-32.8	88-86.72	49-35	44.51 - 28.42

- الكثافة الحجمية للتريبولي المتناسك 1.25 - 1.72 g/cm<sup>3</sup> ، في حين الكثافة الحجمية للتريبولي السائب 0.95 - 0.96 g/cm<sup>3</sup>
- الوزن النوعي 2.18 - 2.77 g/cm<sup>3</sup>؛ وذلك بسبب اختلاف نسبة الشوائب الموجودة ضمنه وخاصة كربونات الكالسيوم.
- التشرب بالمياه للتريبولي 28.42 - 44.51% . والمسامية عالية تراوح بين 35 - 49% .
- درجة البياض جيدة تراوح بين 86.72 - 88 %، ويمكن الاستفادة منها في الصناعات التي تتطلب مواد خاماً ذات درجة بياض جيدة مثل صناعة الدهانات.
- نسبة امتصاص الزيوت تتناسب طردياً مع الحجم الحبي ونسبة السيليس، وتزداد ازدياداً كبيراً بعد غسل العينة، وتراوح بين 32.8 - 80 %، وهي نسبة امتصاص جيدة، ويمكن التحكم بها من خلال تحديد الحجم الحبي المستخدم، لذلك يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة مثل صناعة المنظفات والكيماويات والتنظيف الجاف والدهانات وغيرها.
- حبيبات التريبولي لها قساوة الكوارتز؛ لذا يمكن استخدامها كمواد صقل وشحذ.
- يُنتج التريبولي عالي الجودة بواسطة المعالجة الرطبة أو التحطيم أو الفصل الهوائي. إذ يمكن فرز الأحجام الحبيبية للتريبولي في المصانع من خلال عملية الفصل الهوائي باستخدام مراوح النفخ التي من شأنها فصل الأحجام الحبيبية المختلفة بعد عمليات الطحن. ولكن هذه الطريقة تسبب تلوث الهواء مما يعرض العاملين فيها للخطر؛ لذا يجب تأمين ظروف السلامة للعاملين في هذا المجال أو استخدام طرائق أخرى أكثر أماناً.
- يمتاز التريبولي السائب في منطقة الدراسة بالتدرج الحبي المبيّن في الجدول (12)، وهو مشابه للموجود في شمال غرب ألباما في الولايات المتحدة. (Rheams, K.F & Richter, K.E, 1988).

الجدول (12) يبيّن مقارنة التدرج الحبي للتريبولي في منطقة الدراسة مع التريبولي في الولايات المتحدة (الاباما).

التدرج الحبي	شمال غرب الاباما (الولايات المتحدة) %	شمال شرق الاباما (الولايات المتحدة) %	منطقة الدراسة (سوريا) %
> 0.300 mm	32.9 - 76	6 - 56.7	32- 65
0.300- 0.063mm	5.5 - 16.8	1.9 - 41.2	3.65 - 5.41
0.063 - 0.045mm	1.6 - 7.1	0.2 - 7.9	0.54 - 1.43
<0.045mm	16.9 - 51.6	23.9 - 85.7	29.6 - 62.92

فهو يمتلك مسامية عالية، ودرجة امتصاص للزيوت يمكن التحكم بها من خلال اختيار الحجم الحبي المناسب، ودرجة بياض جيدة وتراوح نسبة الحجم الحبي الأقل من 10 ميكرومترات للتريبولي السائب في منطقة الدراسة والمفيد في صناعات مختلفة بين 18-26%. فضلاً عن قساوة حبيباته (قساوة الكوارتز).

لذلك يمكن الاستفادة من توضعات التريبولي في مجالات متعددة مثل:

مواد مألوفة في:

- صناعة الدهانات والورنيش (مادة مألوفة وبأسطة).
- التنظيف الجاف ومساحيق الغسيل.
- البلاستيك (لتحسين الخصائص الكهربائية والميكانيكية).
- المطاط والخشب الصناعي.
- المبيدات الحشرية واللواصق (كوسيط أو حامل).

مواد شحذ وصقل (تلميع):

- في معجون الأسنان.
- صقل الأحجار الكريمة.
- في معاجين التنظيف ومنتجات التنظيف.
- تلميع السيراميك.
- العدسات البصرية والدهانات عالية الجودة.

في العزل الصناعي و الحراري:

- مادة عازلة في السباكة.
  - مادة جيدة لصناعة الطوب الخفيف.
  - يستعمل أيضاً في سكب المعادن.
- كما يدخل في مزيج الإسمنت وفي خلطة سائل الحفر.

## المراجع REFERENCES

- حقي، و. الأردن. (1988). تقرير أولي لراسب التريبوليت السوري في منطقة غربي تدمر. الشركة العربية للتعدين، 17 ص.
- سلام، ع. دمشق. (2004). التقرير الفني لأعمال التنقيب الجيولوجي عن خامات التريبولي في منطقة صوانة الحمرا. المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، 47 ص.
- سلام، ع. دمشق. (2005). التقرير الفني لأعمال التنقيب الجيولوجي عن خامات التريبولي في منطقة صوانة الحمرا. المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، 39 ص.
- سلام، ع. دمشق. (2006). التقرير الفني لأعمال التنقيب الجيولوجي عن خامات التريبولي في منطقة صوانة الحمرا. المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، 46 ص.
- الشرع، م. ومكانيل، م. (2010). دراسة بترولوجية وجيوكيميائية لتوضعات التريبولي في المنطقة التدمرية (شمال الصوانة الحمرا – شمال غدير الحمل)/سورية. مجلة أبحاث اليرموك. العدد الثاني. المجلد التاسع عشر.
- سويدة، ع. المرعي، ص. أبو شاكر، م. د. و حسن، ع. دمشق. (2002). خارطة سورية الجيولوجية رقعة خنيفيس مقياس 1/50.000. المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.
- معطي، م. والمالح، ا. خ. دمشق. (1983). تقرير الوحدة الجيولوجية المهنية لجامعة دمشق حول مشروع الدراسة الجيولوجية للسلسلة التدمرية من خلال المقاطع الجيولوجية النموذجية. العقد 140/ن أ، المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية – وزارة النفط والثروة المعدنية المجلد 1-4، 950 ص.
- Berg, R. B & Masters, J. M. (1994). *Geology of microcrystalline silica (Tripoli) deposits*. Southern Illinois. Gol. Survey. Circ. 555:89p, 55fig, 6tab 1 pl, :Champaign,111
- Dana, E. S. (1932). *Textbook of mineralogy*. 4th Edition, John Wiley, New York
- Faradzhev, V. A. (1966). *The geological map of Syria (scale 1:200 000)*, Explanatory notes, Sheet I-37-XIV (Al-Qaryatein). Prepared for the Ministry of Industry, S. A. R., Under Contract No. 944, Vseojuznoe Exportno-Importnoje Objedinenije “Technoexport”, Ministry of Geology, USSR, 146 p.
- Harben, P: *Tripoli and Novaculite*. (1983). *The Little Known Relation. Industrial Minerals*, Jan, 184 :28-32 ,4 tab London
- Hunting geology and geophysics LTD (1975). *Mineral exploration and development in Syria* . 140-150p
- Krumbein .W. C and R. M. Garrels. (1952). *Origin and classification of chemical sediments in terms of pH and oxidation-reduction potentials*, J. Geol. 60
- Pettijohn, E. J. (1975). *Sedimentary Rocks* (Third edition) Harper and Row publishers . New York.
- Rheams, K. F. & Richter, K. E. (1988). *Tripoli Deposits in Northern Alabama –A Preliminary investigation* – Geol.S Circular, 135, 54 p, 26 fig 15: Tuscaloosa, Alabama.
- Streit, R. (1987). Neuburger Kieselerde (Kieselkreide) – in DOBNER, A. et al: *Der Bergbau in Bayern–Geologica Bavarica*, 91:153 – 158, 4 Abb.;Munchen.
- Walter, L. & Werner, G. (2003). *Manual on the Geological-technical Assessment of Mineral Construction Materials*. 421-469p.