

تقييم الحصىات البازلتية (بالمناطق الشمالية الغربية "جسر الشغور") للاستخدام في أعمال الخرسانة

د. م. ماجد أسعد*

الملخص

يعدُّ التنوع في استخدام مواد وبدائل للخلطات البيتونية وتوسيع مجالات الاستخدام أحد الجوانب العلمية والاقتصادية والبيئية المهمة للبحث العلمي وللإقتصاديات المحلية، وخاصةً التعداد في أنواع الحصىات المستخدمة (المقالع) والمتوافرة بأماكن الإنتاج، لما في ذلك من توفير في كلفة النقل وحماية للبيئة، مع محاولة تحسين خواص الخليط البيتوني المنتج وصفاته. تنتشر اللابات البازلتية والمخاريط البركانية على مساحة واسعة من أراضي الجمهورية العربية السورية، ولكن محدودة استخدامها، نظراً إلى قلة الدراسات حولها وعدم توافر مطاحن وكسارات لتفتيتها (سابقاً) كي تلائم إنتاج الخلطات البيتونية، حد من استثمارها.

يتطلب ذلك دراسة المقالع وتصنيفها لتحديد ملاءمتها للخلطات البيتونية أو البيتومينية. هدفَ البحث إلى إمكانية الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة في أماكن مختلفة من القطر واستثمارها بشكل أفضل من الناحية الهندسية والبيئية والاقتصادية، من خلال تحسين أداء العناصر الهندسية ورفع الكفاءة للمنشآت وتحقيق استثمار أمثل للمقالع على مساحة القطر، وتحقيق جدوى اقتصادية تشكل رافعة بالإقتصاد المحلي لجهة استثمار الموارد بأقل الكلف المالية.

تناول هذا البحث دراسة تجريبية لتقييم بازلت المنطقة الشمالية وفق المواصفات والكودات العالمية مع دراسة بتروغرافية لتحديد تركيب الفلزات مع التركيز على محتوى الأوليفين ودرجة الفساد به.

الكلمات المفتاحية: البازلت، الأوليفين، الخلطات البيتونية الأسمنتية

* أستاذ مساعد قسم هندسة النقل والمواصلات - كلية الهندسة المدنية - جامعة دمشق

المقدمة:

هذا البحث ضمن مجال التوسع بمجالات الاستخدام لهذا المخزون بما يحقق جدوى اقتصادية على المستوى الوطني وتطوير صفات المواد المستعملة بالإنشاء.

2- الصخور البازلتية Basalt Rocks [5]:

تعدُّ الصخور البازلتية من أقدم الصخور التي عرفها الإنسان وأكثرها انتشاراً، إذ شرع في الإفادة منها منذ العصر البرونزي أي منذ نحو أربعة آلاف سنة، إذ استخدمها في بناء الأبنية القديمة والأوابد التاريخية وأساسات المباني الكبيرة مثل الجسور والقلاع والحصون والكنايس والمعابد والمسارح ونحت التماثيل وغيرها. البازلت صخر شائع ومعروف في العالم إذ تشكل الصخور البازلتية ثلث القشرة الأرضية.

تطورت مجالات استخدام البازلت بالصناعة حتى شملت مختلف المجالات الصناعية والعمرائية وقد أُخضعت هذه الصخور في عصرنا الصناعي الحالي لكثير من الاختبارات والتجارب من أجل تطويعها واستغلال ميزات المتعددة وتحسين خواصها بجعلها تكتسب بنية بلورية متجانسة تحافظ على مواصفاتها الطبيعية كالصلابة والقساوة ومقاومة العوامل الجوية والاهتراء والأوساط الحامضية والقلوية والكبريتية طيلة قرون عديدة؛ مما جعلها مادة طبيعية مهمة تدخل في العديد من التطبيقات الصناعية والإنشائية الحديثة والمتطورة.

تعرف الصخور البازلتية بأنها عبارة عن صخور مهلية بركانية تدفقية ذات منشأ ناري وقاعدية التركيب ($SiO_2 - 46-52\%$)، دقيقة التبلور والتحبب، وهي في حالتها المنصهرة، سريعة الجريان نتيجة لزوجتها المنخفضة، تتميز بألوانها الداكنة والمائلة إلى السواد وبنية نسيجية ناعمة مؤلفة من بللورات البلاجيوكلاز والأوليفين والبيروكسين والزجاج البركاني

تعرف المواد الحصىية بأنّها مواد حبيبية مناسبة للاستعمال في الخرسانة، والحصىات قد تكون طبيعية أو صناعية، أو من مواد معاد تصنيعها أو تدويرها من مواد سبق استعمالها في الإنشاء [8]، تعدُّ وظيفة الحصىات أساسية ومهمة في الخرسانة من حيث [1]:

• مقاومة الأحمال وعوامل الاهتراء بفعل العوامل الجوية.

• تشكل مادة مألثة قليلة التكاليف

• تقلل الحصىات من التغيرات الحجمية أو البعدية الناتجة عن بداية الأخذ والتصلب، وكذلك البعدية الناتجة عن تغير محتوى الرطوبة.

• بناء عليه لابدّ من العناية بدراسة الخواص الآتية للحصىات [7]:

• الخواص المنرالية ineralogical properties لحبيبات الحصىات والخواص الميكانيكية مثل المقاومة والمرونة، المتانة والتحمل مع الزمن.

• الخواص المتعلقة بالسطح النوعي للحبيبات وبشكلها Surface texture مثل قابلية التشغيل للخلطات الخرسانية والتماسك بين الحبيبات والعجينة الاسمنتية بالخرسانة المتصلبة.

• التدرج الحبي Practicle size distribution وتأثيره في درجة التشغيل.

• مصروف الحصىات بالخرسانة .

تعدُّ الصخور الطبيعية من أهم الحصىات المستخدمة بمجالات الإنشاء نظراً إلى توافرها بكثرة في بلادنا التي تصنف وفق تكوينها الجيولوجي إلى صخور نارية ورسوبية وصخور متحولة، ويشكل البازلت مخزوناً جيولوجياً كبيراً جداً في سورية ومحدود الاستخدام لتاريخه على الرغم من تنوع المجالات الصناعية والتكنولوجية والإنشائية التي يمكن أن يستخدم بها، ويأتي

الصخور القلوية المشبعة، تقع غالبية الصخور البركانية العادية ضمن ثلاث سلاسل من التقسيمين الأوليين:
* سلسلة البازلت الثيوليتي.
* سلسلة البازلت الأوليفيني القلوي.
* سلسلة البازلت القلوي الكلسي.

2-3 التصنيف الكيميائي للصخور البركانية [6]:

1- الصخور تحت قلوية:

1-1- سلسلة البازلت الثيوليتي: بازلت بيكريني ثيوليتي، ثيوليت، انديزيت ثيوليتي.

1-2- السلسلة القلوية-الكلسية: بازلت عالي الألومينا، انديزيت، داسيت، ريوليت

2-الصخور القلوية:

1-2- سلسلة البازلت الأوليفيني القلوي:

* بازلت بيكريني قلوي، انكراميت، بازلت قلوي، هواييت، موجيريت، بنموريت.

* بازلت بيكريني قلوي، انكراميت، بازلت قلوي، بازلت تراخيي، تريستانيت، تراخيت.

2-2- الصخور النيفلينية، اللوسيتية والانالسيتية

3-الصخور القلوية المشبعة: بانتيليريت، كوفيت.

3- توضع البازلت في سورية [4]:

بدأ النشاط البركاني من خلال التاريخ الجيولوجي لسورية، بدءاً من الجوراسي الأوسط (جبل الحرمون، الجبال الساحلية) بفعاليات محدودة نسبياً زمنياً ومكانياً، عاد النشاط

البركاني خلال الابسيان في السلاسل التدمرية، والابسيان _

الالبان في مناطق السلسلة الساحلية. في حين تعدُّ البركة

النيوجينية _الرباعية من أهم الفعاليات البركانية في القطر،

حيث انتشرت اللابات البركانية على شكل أغطية تشغل

6/1 مساحة القطر، من خلال الوحدات البنوية الآتية،

يوضح الشكل رقم /2/ التاريخ الجيولوجي لسورية [4,5]:



الشكل (1) - basalt - Natural gift

1-2- المواصفات العامة للصخور البازلتية [5]:

- تتمتع الصخور البازلتية بمواصفات جمالية عالية وخاصة بعد صقلها وتلميعها.

- مقاومة شديدة للكسر والسحق الميكانيكي.

- عازلية جيدة للحرارة وقدرة كبيرة في امتصاص الصوت والضجيج.

- مقاومة عالية للعوامل الجوية وعوامل الاهتراء والتلف والأوساط الكيميائية الحامضية والقلوية.

- قساوة وصلابة عالية (8-9 درجات) تقترب من قساوة الألماس في سلم قساوة الصخور.

- خامات طبيعية نظيفة وغير ملوثة للبيئة.

- يعدُّ البازلت مادة محسنة للخرسانة لم يتمتع به من مقاومة عالية للتآكل الناتج عن تأثير الأوساط القلوية والرطوبة.

- ثبات عالٍ للحمولات واستمرارية زمنية طويلة في الاستخدام.

2-2- التصنيف [6]:

وضعت عبارة الصخور البركانية العادية، لتغطي التراكيب


المصادفة بشكل واسع في الصخور، سواء أكانت متحملة أم

غير متحملة، واستخدمت أسماء الصخور الأولية، ويمكن

إضافة متغيرات أو معدلات مثل meta بأول التسمية.

يقسم التصنيف المقترح، إلى قسمين رئيسيين: الصخور

القلوية، والصخور تحت القلوية، وقسم ثالث أصغر هو



الشكل 2/ الخريطة الجيولوجية السورية

دراسات في المنطقة عن استخدام نواتج الفساد في صناعة الآجر وغيره أو لاستخلاص الألمنيوم.

• **انهدام الغاب:**

تنتشر اللابات البازلتية في مناطق جسر الشغور وجبل الوسطاني، أيضاً المخاريط البركانية المولدة. أجرت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عدة دراسات لاستخدام الصخور البازلتية والصخور الكلسية النقية المنتشرة في المنطقة لصناعة الاسمنت الأسود.

• **نهوض حلب:**

تنتشر شمال مدينة حماه وتمتد إلى تخوم الشرقية؛ يتأل لهوض حماه ، على شكل أغطية بازلتية قليلة السماكة ، يتوافر في المنطقة عدة مواقع لإقامة صناعة الاسمنت، ويمكن أن تنفذ المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية دراسات وأعمال تنقيب تفصيلية لصالح القطاعين العام والخاص.

• **السلسلة الساحلية:**

وتظهر غالبيتها على شكل توضعات بيروكلاستية في منطقتي بانياس وطرطوس، يستثمر جزء منها لصناعة الاسمنت في معمل اسمنت طرطوس.

نرى انتشار البازلت في سورية على الشكل الآتي [4]:

• **منخفض جبل العرب:**

تنتشر اللابات البازلتية والمخاريط البركانية المولدة في غالبية أراضي المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من سورية، إذ يبلغ عددها / 400 / مخروط بركاني يستثمر التراكيبت من منطقة الكفر، والسكوريا البركانية من مخاريط: شيجان (قرب مدينة شهباء، وتل دكوة (شرق مدينة دمشق). وأيضاً تستثمر الصخور البركانية كأحجار زينة وتلبيس الأبنية خارجياً وهذه الصناعة مازالت بدائية ويدوية ، فضلاً عن وجود عدد من الكسارات التي تعتمد على الصخور البازلتية لإنتاج الحصىات المستخدمة في الخلطات الإسمنتية.

• **هضبة شين:**

تنتشر اللابات البازلتية في المنطقة الممتدة غرب مدينة حمص إلى تخوم الساحل السوري، البركنة من النوع الشقي الذي لم يتطور إلى النموذج المركزي لاحقاً، تتحول الصخور البازلتية في المنطقة المركزية نتيجة التعرية والتجوية (الفساد) إلى تحول لاتيريتي سطحي، نفذت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية

• حوض شمال شرق سورية:

وتنتشر الانسكابات البازلتية في المناطق الآتية:

منطقة الرقة، ومنطقة دير الزور، ومنطقة الحسكة والقامشلي، تستثمر السكوريا البركانية في مخاريط الرقة لصالح معامل اسمنت حلب، كما أنجزت المؤسسة دراسات تقنيية متكاملة لإقامة صناعة الاسمنت في منطقة الحسكة لتوفر المواد الأولية(الصخورالكلسية والصخور البازلتية) لتلبية حاجة المناطق الشمالية الشرقية[4].

تركزت الفعاليات البركانية في سورية [5]، في المناطق الجنوبية والوسطى والمنطقة الساحلية ونهوض حلب وشمال شرق سورية، إذ تميّزت الصخور البازلتية في هذه المناطق بألوانها السوداء والرمادية وظهرت على شكل صخور كتلية دقيقة التبلور أو مسامية وهي من الناحية الجيوكيميائية تعدّ صخوراً ضمن صفيحة

(Inter Plate) معتدلة التركيب وقلوية بشكل عام : SiO_2 42-47% ، $Na_2O + K_2O$: 4-6% ، تختلف فيما بينها من حيث النمط البركاني والخصائص الجيولوجية، يتألف نسبها من بللورات فينوكريست وأرضية من البلاجيوكلاز والأوليفين والبيروكسين، فضلاً عن فلزات معدنية من الماغنتيت التيتاني والايلمينيت والزجاج البركاني، كيميائياً تتميز بارتفاع محتوى الألمنيوم Al_2O_3 13-17% : الناتج عن الحمل الزائد من فلز البلاجيوكلاز، ومحتوى متوسط من أكاسيد الكالسيوم والمغنيزيوم MgO 7-10% ، CaO : 5-9%، كما تتميز بتبلور معقد ودرجة انصهار تراوح بين /1070-1050/ درجة مئوية وكثافة مرتفعة/2.8-3 /غ/ سم³. أمّا بالنسبة إلى الخواص الفيزيائية فيبينها الجدول رقم /1/ الذي يشير إلى ارتفاع قيم المؤشرات الفيزيائية للصخور البازلتية مع تزايد

عمرها الجيولوجي وقدمها باستثناء المسامية التي تتناقص مع قدم الصخور.

4- المواصفات العامة للبازلت:

يمكن تحديد المواصفات والخواص الفيزيائية العامة للصخور البازلتية في سورية [5]، وفق الجدول الآتي:

جدول 1/ الخواص الفيزيائية للصخور البازلتية النيوجينية والرباعية في سورية [5]

BN2 بازلت نيوجيني		B1Q1 بازلت رباعي أسفل (قديم)		B5Q4 بازلت حديث		B6Q4 بازلت حديث		العمر الجيولوجي
عدد العينات N	الوسط الحسابي X	عدد العينات N	الوسط الحسابي X	عدد العينات N	الوسط الحسابي X	عدد العينات N	الوسط الحسابي X	الخواص الفيزيائية
37	1.84	20	1.95	52	1.49	25	1.37	الناقلية الحرارية K.Cal. / m.h.c°
37	2115	20	1095	33	380	32	250	القابلية المغناطيسية وحدة سغنية
12	7.2	12	12.8	13	27.23	15	20.27	المسامية العامة %
12	4.00	12	5.28	13	8.13	15	10.32	المسامية الفعالة %
12	2.93	12	2.84	13	2.25	15	2.28	الوزن الحجمي غ/سم ³
	3.01	12	3.00	13	2.98	15	2.95	الوزن النوعي غ/سم ³

نظام ال ASTM C33 ,C295 ,C294 لأعمال الخلطة الاسمنتية.

حُضِرَت العينات من مناطق عشوائية بالمقلع وعددها ثلاث عينات وبتوريد زمني مختلف؛ بغية تقييم أدق لحالة الحصىات المتوفرة بالمنطقة ووفق تدرجات محددة بالكسارة على الشكل الآتي:

الحصىات الناعمة (Cr.S) CRUSHED SAND، الحصىات المتوسطة (MA) MEDIUM AGGREGATE، حصىات الخشنة (CA) COARSE AGGREGATE أجريت التجارب المخبرية الآتية على العينات المدروسة وفق المواصفات المعتمدة:

1- التدرج الحبي للحصىات

. Grading for Cr.s , MA & CA

2- تحديد كتل الغضار والحبيبات سهلة النقتت

.Content of Clay Lumps & friable particles

3- تحديد القطع الخفيفة الوزن (الفحم والليغيت)

Light weight Pieces(Coal & Lignite).

4- تحديد النحافة والتناول للعينات

Thin and Elongation pieces

التجارب المخبرية

حُدِّتْ أربع مناطق من مقالع انهدام الغاب حيث تنتشر اللابات البازلتية في مناطق جسر الشغور وجبل الوسطاني، أخذت منها عينات للدراسة كصخور طبيعية وكمنتج من الكسارات العاملة بالموقع، وجلبت العينات إلى مخابر كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق (مخبر مواد البناء). وللتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة للاستخدام كحصىات في الخلطات الببتونية الإسمنتية، قمنا بدراسة الخواص البتروغرافية والفيزيائية والكيميائية والميكانيكية للحصىات البازلتية، وبالتعاون مع المخابر التخصصية العلمية التابعة لوزارات الدولة.

الدراسة الفيزيائية والميكانيكية وتحديد خواص البازلت والمحتوى للمواد الطبيعية:

بغية تحديد صلاحية الحصىات البازلتية المستخرجة من المقالع المخصصة للدراسة من كسارة جسر الشغور/ طريق إشتبرق/ مجبل الخرسانة رقم (3) في منطقة فريكة واجراء الاختبارات عليها وفق نظم ASTM و BS وتقييم النتائج وفق

- 5- تحديد الترقق للعينات Flakiness Index
- 6- تحديد الوزن النوعي والامتصاص Sp . Gr .& absorption
- 7- تحديد المكافئ الرملي لعينات الرمل . Sand equivalent
- 8- تحديد المواد العضوية في الرمل Organic Impurities
- 9- تحديد الفاقد بالاهتراء (لوس أنجلوس) (Los Angeles) Abrasion
- 10- تحديد تفتت الحصى عند الضغط 10% Fines
- 11- تحديد الأصالة للحصويات باستخدام كبريتات الصوديوم Na_2SO_4 (5 cycles) Soundness
- 12- تحديد السيلكات النشطة قلويًا Potential Alkali-Silica Reactivity وكانت النتائج كالآتي:

جدول 2/ خواص البازلت المدروس والمحتوى للعينات المدروسة

Designation	ASTM-BS	Remarks	Remarks	Remarks
Content of Clay Lumps & friable particles CA	ASTM C142	0	0	0
Content of Clay Lumps & friable particles MA	ASTM C142	0	0	0
Content of Clay Lumps & friable particles Cr.S	ASTM C142	0	0	0
Light weight Pieces(Coal & Lignite) CA	ASTM C123	0	0	0
Light weight Pieces(Coal & Lignite) MA	ASTM C123	0	0	0
Light weight Pieces(Coal & Lignite) Cr.S	ASTM C123	0	0	0
Thin and Elongation pieces CA	BS 812 part 105-2	19.3 %	30.3%	12.12%
Thin and Elongation pieces MA	BS 812 part 105-2	30.1 %	32.9%	24.0%
Flakiness Index CA	BS 812 part 105-1	19.4 %	26.1%	25.2%
Flakiness Index MA	BS 812 part 105-1	27.0 %	36.0%	18.1%
Sp . Gr .& absorption CA	ASTM C127	2.76 2.14 %	2.78 1.85 %	2.78 1.38 %
Sp. Gr .& absorption MA	ASTM C128	2.71 2.46 %	2.72 2.50 %	2.7 1.83 %
Sp . Gr .& absorption Cr.S	ASTM C128	2.70 2.76 %	2.71 2.46 %	2.4 4.2 %
Abrasion (Los Angeles)	ASTM C131	11.8 %	11.8 %	16.1%
10% Fines for concret CA	BS 812 part 111	2.97% for 150 kn	2.67% for 150 kn	3.2 % for 150 kn
10% Fines for concret MA	BS 812 part 111	3.17% for 150 kn	2.98 % for 150 kn	3.5% for 150 kn
Sand equivalent Cr.S	AASHTO-T176-73	82.9 %	82.6 %	82.2 %
Organic impurities Cr.S		0	0	0

Chloride Content (NaCl) CA+MA	BS 812 part 117	21.10 mg/kg	20.80 mg/kg	14.76 mg/kg
Chloride Content (NaCl) CrS	BS 812 part 117	22.58 mg/kg	21.09 mg/kg	22.0 mg/kg
Sulphate Content (SO ₃) CA+MA	BS 812 part 118	0.13 ppm	0.11 ppm	0.10 ppm
Sulphate Content (SO ₃) CrS	BS 812 part 118	0.16 ppm	0.13 ppm	0.15 ppm
Potential Alkali-Silica Reactivity: -Dissolved Silica -Reduction in Alkalinity	ASTM C289	7.38 m mole/l 417 m mole/l	6.63 m mole / l 380 mmole / l	10.21 m mole / l 256 mmole / l
Soundness (5 cycles) Na ₂ SO ₄ CA	ASTM C88	4.8 %	0.6 %	3.66 %
Soundness (5 cycles) Na ₂ SO ₄ MA	ASTM C88	3.9 %	1.2 %	2.3 %
Soundness (5 cycles) Na ₂ SO ₄ Cr.S	ASTM C88	2.2 %	0.9 %	2.02 %

أعلاه، بغية توسيع مساحة النتائج لتجانس المقلع، والاستعانة بمخابر متخصصة لدى وزارات الدولة (المؤسسة العامة للجيولوجيا)، أجريت الدراسة بالأشعة السينية الانعراجية وفق المنحنيات المبينة أدناه في الشكل رقم 3/، 4/، كما حُدِّدَت الفلزات المكونة للصخر بموجبه وبيّنت في الجدول رقم/3/ :

من قراءة النتائج نرى أن ما يتعلق بالكسارة (منتج الطحن) يمكن تعديله ليطباق المواصفات والكودات، أمّا ما يتعلق بالخصائص الكيميائية والفيزيائية والمحتوى للمادة وتصنيفها فنجد أنها تطابق المواصفات المتبعة بقبول المواد الطبيعية والحصىات المستخدمة بتحضير الخلطات الببتونية الإسمنتية.


-الدراسة بالأشعة السينية الانعراجية X.R.D:

حُضِّرَت العينات من خمسة مواقع مختلفة بالمقلع المذكور


جدول /3/ التركيب الفلزي للعينات المدروسة

الفلزات الرئيسية			الفلزات الثانوية			
بلاجيوكلاز	البروكسين	اوليفين	الزيوليت			
انورثيت	ديوبسيد	اوجيت	موردينيت	انالسيم	فيلسيبيت	داتشرديت

كما لوحظ بعض الفلزات الثانوية مثل النيفلين ولوسيت وفوجازيت وجسموندين وبرياليت، في بعض العينات المدروسة




شكل 4: يبين تحليل العينة من أعلى المقلع بجهاز XRD ويشير إلى الفلزات الداخلة في تركيب الصخر



شكل 5: يبين تحليل العينة من أسفل المقلع بجهاز XRD ويشير إلى الفلزات الداخلة في تركيب الصخر

كما حُضِرَت عينة للتصوير الإلكتروني بعدسة تكبير X بالشكلين /6، 7 /
100 تقريباً، وكانت النتائج كما هو مبين


بلورة
أوليفين



شكل 6: يوضح بلورة الأوليفين ضمن أرضية مجهرية إلى زجاجية تكبير X100 تقريباً

مواد
كربوناتيّة

بلورات
زيوليت



شكل 7: يوضح بلورات ثانوية التشكل من الزيوليت والمواد الكربوناتيّة تكبير X100 تقريباً

الدراسة الكيميائية:

العينة الخامسة مأخوذة من أعلى المقلع up وأسفله down

أجريت التجارب الكيميائية وفق طريقة التحليل الرطب
وللعينات الخمس المدروسة مع ملاحظة أن
وكانت النتائج كما يأتي:

جدول/4/ التركيب الكيميائي للعينات

التحليل الكيميائي									تسمية الصخر *	رقم العينة وتوضعها	
SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	Ca O	K ₂ O	Na ₂ O	TiO ₂	L.O .I			
41.43	18.12	16.40	7.30	6.63	0.79	2.71	1.88	5.32	بازلت اوليفيني	1	
41.50	18.05	16.20	7.40	6.55	0.80	2.75	1.80	5.25	بازلت اوليفيني زبوليتي	2	
42.07	23.09	13.05	2.52	7.63	1.12	2.71	2.55	3.25	بازلت اوليفيني قلوي	3	
42.99	15.62	15.90	5.54	8.40	1.00	3.90	2.98	2.95	بازلت اوليفيني فاسد جزئيا	4	
42.70	20.18	16.40	2.68	6.69	0.90	2.81	1.80	5.84	بازلت اوليفيني	Up	5
42.33	17.32	15.42	5.71	8.09	1.21	3.99	2.80	3.13	بازلت اوليفيني فاسد	Down	

* - حُدِّت تسمية الصخر بناءً على الدراسة البتروغرافية (المبينة أدناه) والكيميائية، ونلاحظ تفاوت نسبة Na₂O من % 2.71 إلى 3.99

الدراسة البتروغرافية

Petrografhic Exmination

تعدُّ الدراسة البتروغرافية للبازلت المستخدم في إنتاج الحصىات الملائمة للخلطات الببتونية الاسمنتية، مهمة جداً نظراً إلى تحديدها الفلزات التي يتكون منها البازلت وبشكل أساسي تحديد الفلزات الضارة منها التي تخفض من ديمومة الحجر الببتوني المتصلب بفعل انتفاخ الخرسانة أو تأكلها بفعل شوارد الكبريتات أو التمدد بفعل التفاعل القلوي التي قد تبدأ وتتركز بالمونة الاسمنتية، مما يستدعي البحث عن الفعالية البوزلتية (بازلت شامل)، ولعل من أهم الفلزات التي يجب البحث عنها والتدقيق بنسبتها هي الأوليفين الذي يتحول عند فساده إلى سربنتين (كلوريت)، وتشكل نسبة 8% للأوليفين قيمة عليا لقبول المحتوى ضمن الحصىات المستخدمة لخلطات

الببتون الأسمنتي، ويكون تحوله وفساده ضمن الحدود التجريبية الآمنة [2].

قمنا بتحضير خمس عينات عشوائية منتشرة على كامل مساحة المقلع المدروس، لإجراء الدراسة البتروغرافية وفق ASTM C295 و بالاستعانة بمخابر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية و بمدد زمنية سابقة وكانت النتائج كالاتي:

النسيج العام للعينات المدروسة:

ميكرو فورفيرري أو فورفيرري مؤلف من فينو- ميكروفينو كريست من الأولفين والأوجيت، أو الأولفين الفاسد مع الأوجيت ضمن أرضية مجهرية بازلتية ناعمة التبلور.

الفينو كريست والميكروفينو كريست من الأوجيت ويصادف أحياناً البيروكسين والأغلبية للأوليفين بنسبة

5% تصل ببعض العينات الى 12% وتراوح أبعاده 0.3 - 2 مم تتدرج بالحجم حتى الأرضية ويكون الأولفين فاسداً جزئياً أو كلياً إلى كلوريت (سربنتين) مع بداية تحوله لمواد كربوناتية.

الأرضية:

مجهرية إلى زجاجية بازلتية ناعمة مؤلفة من بلورات إبرية أو مشورية من البلاجيوكلاز من نوع لابرادوريت بمقاييس وسطية 0.15 مم مع بلورات مجهرية من البيروكسين والأولفين ومن بلورات حبيبية ناعمة من الأوجيت والماغنتيت وإلمينيت، مع بقع بنية من الفلدسبار القلوي والزجاج البركاني الفاسد في بعض المناطق من بعض العينات إلى كلوريت، وتغلب على معظم العينات وجود فقاعات غازية بأشكال غير منتظمة وشقوق ناعمة باتجاهات عشوائية مبطنة بطبقة رقيقة لمواد ثانوية تشكل من الكلوريت ومملوءة بالزيوليت ومواد كربوناتية يراوح مجموعها بالعينات المدروسة بين 3% إلى 10% من حجم العينة.

نجد من قراءة نتائج الدراسات أن المقلع غير متجانس من ناحية التركيب البتروغرافي للبازلت وخاصة لجهة نسبة الأوليفين المتغيرة وتحوله للفساد الكلي والجزئي، ونرى ذلك من خلال زيادة نسبته في بنية الصخر وتكزين أرضيته التي تعكس من زيادة نسبة Na_2O في التركيب الكيميائي.

النتائج والتوصيات:

1- حققت الحصويات البازلتية المستخرجة من مناطق جسر الشغور وجبل الوسطاني المواصفات والمتطلبات المحددة وفق نظام ال ASTM C33,C295,C294 لأعمال الخلطة الببتونية الأسمنتية.

2- ضرورة تعديل الكسارات المستخدمة لتصحيح الترقق والتسطح والتدرجات الحبية المطلوبة في الكودات.

3- لم تحقق العينات المدروسة بتروغرافياً تجانساً من ناحية تركيب الفلزات الأساسية بما يخول لتعميم النتائج واعتمادها نظراً إلى احتوائها على نسب مختلفة من الأوليفين واختلاف درجة فساده، الذي يشكل الخطر الأساسي على الديمومة في الخلطات الببتونية الأسمنتية، مما يستدعي استيفاء الدراسة البتروغرافية عند التفكير باستثمار هذه المقالع وفق أهمية المنشآت المقترحة.

4- يوصى بتعميق الدراسات التجريبية عند تحديد ديمومة العينات الاسمنتية، للتحقق من تشكل السربنتين وتحديد الضرر منه، لتحقيق أمان للمنشآت في حال الحاجة لاستثمار هذه المقالع.

5- يوصى بإعداد دراسات خاصة بتحديد صلاحية المقالع لأعمال الخلطات الببتونية الاسفلتية. وخاصة لجهة المشاريع المقررة بالمناطق الشمالية والغربية من سورية، لأنها تحقق جدوى اقتصادية للمشاريع بمجال نقل الإحضارات والمواد الأساسية للمشاريع بالمنطقة.

مسرد المصطلحات:

Basalt Rocks	§	الصخور البازلتية
Basal lava	§	اللابات البازلتية
Mineralogical properties	§	الخواص المنرالية
Surface texture	§	لسطح الحبيبات
Practical size distribution	§	التدرج الحبي
Natural gift – basalt	§	الحمم البركانية البازلتية
CRUSHED SAND (Cr.S)	§	الحصويات الناعمة
MEDIUM (MA)	§	الحصويات المتوسطة
AGGREGATE		لحصويات الخشنة (CA)
COARSE AGGREGATE		
Grading for Cr.s , MA	§	التدرج الحبي للحصويات
& CA		
Content of Clay	§	كتل الغضار والحبيبات سهلة التفتت
Lumps & friable particles		
القطع الخفيفة الوزن (الفتح	§	
Light.weight.Pieces (Coal&Lignite)		الليغنييت)
Thin and Elongation	§	النحافة والتطاول للعينات
pieces		
Flakiness Index	§	الترقق للعينات
Sp . Gr .& absorpation	§	لوزن النوعي والامتصاص
Sand equivalent	§	المكافئ الرمل لعينات الرمل
Organic Impurities	§	المواد العضوية في الرمل
Abrasion (Los Angeles)	§	الفاقد بالاهتراء (لوس أنجلوس)
الأصالة للحصويات باستخدام كبريتات الصوديوم	§	
Soundness (5 cycles) Na ₂ SO ₄		
Potential Alkali-Silica	§	السيلكات القلوية النشطة
etrografghic		الدراسة البتروغرافية
Reactiviy Examination		

المراجع

- 1- Ain shams University, Concrete Aggregates , Citing online Available for www.master Accessed 2009
- 2- Jakobsen, U.H. A study into the behaviour of olivine when used as aggregate in concrete, DK. Company report, 1992
- 3- Ministry of Petroleum And Mineral Resources , The General Establishment of Geology And MinResources , citing online Available for www.geology-sy.org. accessed 2009
- 4- الآفاق الاقتصادية لنواتج البركنة في سورية (الصخور التركيبية، الصخور البازلتية، السكوريا والطف)، المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية 2010
- 5- البازلت مادة أولية لصناعات هامة ونوعية في سورية / ابتكارات للقرن الواحد والعشرين، المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية 2010
- 6- التصنيف الكيميائي والبترولوجي للصخور البركانية تصنيف IRVING & BARAGAR.1971، المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية 2010
- 7- دراسة إمكانية استعمال الحصىات البازلتية في الخرسانة، هيئة المواصفات والمقاييس السورية 2011
- 8- المواصفة القياسية السورية (م.ق.س 2006/3208) الخرسانة: المواصفات والأداء والإنتاج والمطابقة
- 9- نظم ASTM و BS : ASTM C33,C295,C294 لأعمال الخلطة الببتونية الاسمنتية